# High Solid Meisteröl

## Für die maschinelle Grundbehandlung von Holzböden

- Auf allen Holzböden anwendbar
- Besonders für Objekte
- Nur maschinell auftragen
- Niedriger Gehalt an Lösemitteln
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

### PRODUKT INFO

2,5 liter und 5 liter

18-20 m²/liter

Max. 35 g/liter

Natur, weiß und extra weiß

### WERKZEUG

Eine Poliermaschine mit grünem und beigem/weißem Polierpad und Ölrolle und Baumwolltücher verwenden.

Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

## So arbeiten Sie richtig...

High Solid Meisteröl ist ideal für die Grundbehandlung von unbehandelten, neuen oder neu geschliffenen Holzoberflächen im Innenbereich. Besonders geeignet für Holzfußböden und massive Korkfußböden. Wir empfehlen eine maschinelle Verarbeitung mit einer Einscheibenmaschine.

**Vorbereitung:**
Produkt, Zimmer und Bodentemperatur sollen zwischen 15°C-35°C sein. Eine ausreichende Belüftung während Auftrag und Trocknen vorsehen, z.B. durch Öffnen von Fenstern und Türen.

Max. Holzfeuchte 12%. Öl- und Raumtemperatur min. 18°C.

1. Das unbehandelte Holz muss fein geschliffen (Körnung 100-120) sein. Den Boden sorgfältig mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der Boden muss vor der Ölbehandlung völlig sauber, fettfrei und trocken sein.
2. Den Kanister vor und während Gebrauch sorgfältig schütteln. Mit Flächenstreicher oder Ölroller gleichmäßig satt auf 10-15 m² Fläche auftragen.
   Das Öl ca. 5-10 Minuten in das Holz einziehen lassen. Evtl. Trockenstellen nachölen.
3. Nach dieser Einwirkzeit überschüssiges Öl mit Gummiwischer aufnehmen oder auf die nächste Fläche ziehen, die zu behandeln ist. Verbliebenes Öl sofort mit einem beigen Pad per Hand oder Poliermaschine trocken einpolieren. Es darf kein nasses Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.
4. Nach der Vorhärtungszeit von ca. 6-8 Std. die Oberfläche mit einem weißen Pad nachpolieren. Wird eine seidenmatte Oberfläche gewünscht, kann die behandelte Fläche nach der Vorhärtungszeit mit 1 dl High Solid Meisteröl per 10 m² nachpoliert werden. Überschüssiges Öl entfernen.

Schonend begehbar nach 24 Stunden. Während der Aushärtungszeit von ca. 36-48 Stunden den Fußboden nicht feucht pflegen (bei weißem Öl 72 Stunden).

Nach der Aushärtungszeit den Boden mit Holzbodenseife reinigen, um eine schützende Schicht auf der Oberfläche zu erreichen.

**Pflege:**
Für Reinigung empfehlen wir unsere Holzbodenseife oder Öl-Refresher und für Pflege empfehlen wir unsere Pflegepaste, Pflegeöl oder Öl Care nach Bedarf.

### SICHERHEITS-HINWEIS

***Selbstentzündungsgefahr:***
Ölgetränkte Tücher und eventueller Schleifstaub können sich selbst entzünden. Es ist deshalb wichtig, Tücher/Schleifstaub mit Wasser zu tränken oder in einem dicht schließenden Behälter aufzubewahren und zu entsorgen.