



Furniere Anegre 0.90 mm

Art-Nr. 01-000035



Beschreibung

Anegré ist eine helle Holzart, die aus Afrika stammt. Unter Anegre werden oft mehrere botanische Arten aus den nahen verwandten Gattungen wie Breviea, Donella, Gamberya und Malacantha zusammengefasst. Die Holzart eignet sich sehr gut zum Färben bzw. Bedrucken. Dabei wird oft Kirschbaum oder Nussbaum imitiert.

Handelsnamen und weitere Namen

Kurzzeichen DIN EN 13556: AQXX

Botanischer Name: Aningeria robusta

Deutsch: Anegré, Aningré, Aningre blanc, Longhi blanc

Englisch: Anegre, Aningeria

Französisch: Aniegré Agnégré, Anigré, Aninguéri

Italienisch: Anigré

Spanisch: Anegre

Portugiesisch: Anegre

Niederländisch: Anegre

Technische Holzeigenschaften

Gewicht frisch/grün: 750 - 950 kg/m³

Rohdichte lufttrocken (12-15% u): 510 - 700 kg/m³

Zugfestigkeit: 34 - 109 N/mm²

Druckfestigkeit: 51 - 68 N/mm²

Biegefestigkeit: 57 - 119 N/mm²

Scherfestigkeit: 4.2 - 9.3 N/mm²

Härte nach Brinell BI: 55 - 67 N/mm²

Härte nach Brinell: 17 - 36 N/mm²

Differentielles Schwindmass (radial): 0.15%

Differentielles Schwindmass (tangential): 0.25%

Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2): 4-5, wenig dauerhaft bis nicht dauerhaft

Werte der technischen Eigenschaften einer Holzart beziehen sich auf eine Holzfeuchte von u 12% bis 15%. Angaben ohne Gewähr.

Vorkommen

Anegré ist in der Elfenbeinküste, Ghana, Liberia und ausserdem in Zentral- und Ostafrika verbreitet.

Baumstamm und Rinde

Anegré kann eine Höhe bis 30 m, Durchmesser bis 130 cm erreichen. Der astfreie Schaft ist bei der Holzart Anegré bis zu 16 m lang.

Merkmale und Holzfarbe

Bei Anegré ist die Porenanordnung zerstreut, klein bis mittelgross sowie die Zuwachszonen sind schwach erkennbar. Typisch ist oft ein Wechseldrehwuchs. Der helle Farbton hat ein hellgelblich-braune bis leicht rosa-braune Farbe und das Splintholz ist deutlich vom Kernholz abgesetzt und lässt sich leicht unterscheiden.

Austauschhölzer

Kirschbaum, Nussbaum, Lenga, Couratari, Balata blanc, Kumbi

Literatur

- *Holzatlas | 6. Ausgabe im 2006 | Rudi Wagenführ*
- *Holzkunde Band 1-3 | 1982 | Hans Heinrich Bosshard*
- *Eigenschaften und Kerngrössen von Holzarten | 1989 | Jürgen Sell / Lignum Schweiz*

Eigenschaften

Kategorie	Furniere
Produktegruppe	Furniere gemessert
Stärken	0.90 mm
Gewicht kg/m ²	0.570
Holzart	Anegré
Botanischer Name	Aningeria robusta
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Afrika
Holzherkunft	Elfenbeinküste/Côte d'ivoire Ghana
Herstellung/Ursprung	Europa Italien
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	braun
Farbton	mittelton
Verwendung	Möbel Innenausbau
Zolltarifnummer	44083900
Verpackung	bundweise, ca. 24-32 Blatt min. 8-16 m ² pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel	nein
Liefertermin	nach Absprache, bitte anfragen
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration
