



Bretter aus Pressbalken Eiche Altholz 65 mm

Art-Nr. 02-001100



Beschreibung

Pressbalken oder auch Weinpressbalken genannt, werden von alten Weinpressen rückgebaut. Die Balken besitzen sehr starke Dimensionen von meistens über 30 x 30 cm und sind oft mit wunderschönen Schnitzereien sowie teilweise mit Jahreszahl verziert. Die Pressbalken sind ungereinigt oder nur leicht mit dem Wasser bzw. mit einem Hochdruckreiniger gewaschen. Alte Pressbalkenbretter aus Eiche Altholz werden zu extrabreiten Brettern gesägt, ideal für Tischplatten, Barabdeckungen, Küchenabdeckungen oder Waschtische.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Eiche Altholz, Eiche antik

Englisch: Vintage oak, reclaimed oak, old oak

Französisch: Chêne vieux bois

Italienisch: Rovere vecchio

Spanisch: Roble recuperado, roble antiguo, roble viejo

Niederländisch: Oud eiken

Portugiesisch: Carvalho-roble antigo, Carvalho-robleermelho

Arabisch: Khashab albulut

Chinesisch: 橡木

Verfügbare Stärken

65, 80 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Hauptsächlich stammen die alte Eichen-Weinpressbalken aus Osteuropa vorwiegend aus Kroatien, Ungarn und Umgebung.

Merkmale und Holzfarbe

Die Eiche hat grobe Poren und scharf abgrenzende Jahrringe. Breite Markstrahlen erscheinen im Radialschnitt als hellglänzende Bänder, im Tangentialschnitt als braune Linien beim Eichenholz. Der gelbliche Splint ist auch beim Eiche Altholz sichtbar jedoch meistens nur schmal ausgebildet. Das Kernholz von Eiche Altholz ist je nach Alter dunkelgelb, graugelb oder auch rötlich bis dunkelbraun.

Besonderes

Altholz zeichnet sich durch ein ausgeprägtes, kräftiges Holzbild aus, d.h. altersbedingte Farbunterschiede, unregelmässige Wurmstichigkeit, Trockenrisse, Risse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen sowie Farbunterschiede sind zulässig und ein besonderes Merkmal. Altholz ist sichtbar entnagelt. Es können sich immer abgebrochene bzw. kaum sichtbare Nägel im Holz befinden. Vor Weiterverarbeitung muss das Holz gründlich geprüft werden. Wir schliessen jegliche Haftung für Beschädigungen an Maschinen oder dergleichen aus. Altholz muss auf jeden Fall zusätzlich vor der Verarbeitung oder dem Einbau gegen Schädlinge behandelt werden. Wir empfehlen Ihnen "Borsalz" oder "Arbezol Spezial" als Holzschutzmittel. Wir schliessen jegliche Haftung auf Grund von Schädlingsbefall aus.

Literatur:

Holzatlas Ausgabe 3 von Wagenführer/Scheiber 1989

Holzkunde Band 1-3 von H.H. Bosshard 1982

Eigenschaften

Kategorie	Massivholz
Produktgruppe	Schnittholz besäumt
Stärken	65 mm
Gewicht kg/m3	840.000
Holzart	Eiche Altholz (2. Patina)
Botanischer Name	Quercus spp.
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Europa
Holzherkunft	Deutschland Frankreich Italien Kroatien Österreich Rumänien Schweiz Slowakei Slowenien Tschechische Republik Ungarn
Herstellung/Ursprung	Österreich Slowenien
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	hellbraun
Farbton	mittelton
Verwendung	Möbel Innenausbau Türen Parkett und Holzboden Wand Decke
Oberflächenstruktur	sägerau
Holzfeuchte	10% ± 2%
Zolltarifnummer	44079110
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente

	Prospekt Furniere & Massivholz
	Holzdeklaration