



## 1-Schicht-Massivholzplatten Akazie gedämpft

Art-Nr.

06-001379



---

## Beschreibung

Die 1-Schichtplatten mit durchgehende Lamellen à la Carte werden nach Ihrem Wunsch in einer Schreinerqualität A/B hergestellt und D3 nach DIN/EN204 formaldehydfrei verleimt. Die Platten sind in einer Kartonschachtel verpackt.

### Lagerung

Die Lagerung der Massivholzplatten darf ausschliesslich in geschlossenen, trockenen und nicht zu kalten Räumen erfolgen. Die Platten dürfen nicht in der Nähe von Heizungen, feuchten Wänden, offenen Türen oder Fenstern gelagert werden und müssen vor direktem Sonnenlicht geschützt werden. Die ideale Lagertemperatur ist ca. 20 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 bis 55 % ohne grosse Temperaturschwankungen. Die Massivholzplatten brauchen nach einem grossen Temperaturwechsel längere Zeit um sich anzupassen. Die Platten sollten immer liegend gelagert werden.

### Transport

Die Platten sollten wenn möglich liegend transportiert werden. Bei der Ladungssicherung die Spanngurte immer in der Flucht der Kanthölzer befestigen, damit es beim Zurren der Gurte zu keiner Verformung bzw. zu einem Bruch der Platten kommt.

Die Platten sollten nicht über Nacht oder über das Wochenende auf der Ladebrücke des Lastwagens bleiben, speziell bei starken Temperaturschwankungen oder in den Wintermonaten.

### Verarbeitung

Vor und nach der Verarbeitung muss die Holzfeuchtigkeit der Platten gemessen werden. Die ideale Holzfeuchtigkeit beträgt  $8\% \pm 2\%$ . Das Raumklima in der Werkstatt sollte bei der Verarbeitung ca. 20° Lufttemperatur und 35 bis 55 % relative Luftfeuchtigkeit aufweisen.

Wir empfehlen Ihnen die Massivholzplatten zeitnah in einem Zuge zu verarbeiten, d.h. auftrennen, fräsen, schleifen und lackieren. Damit vermindert sich die Verzugsgefahr, da die Platten praktisch keine Feuchtigkeit aufnehmen können. Die Platten müssen vollflächig auch stirnseitig lackiert werden, um ein Eindringen der Luftfeuchtigkeit zu verhindern.

Um Fugen und eventuelle Risse zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen die Flächen mit Furnier, MDF oder Papier abzusperren. Holz leidet vor allem während der Heizperiode bei ungesundem zu trockenem Raumklima. Bitte prüfen Sie immer Ihr Raumklima und befeuchten Sie bei Bedarf.

**Falls Sie diese Hinweise nicht berücksichtigen, kann es zu offenen Leimfugen bis hin zu Verzug oder Rissbildung im Holz kommen. Die Verarbeitungs- und Lagerhinweise sind besonders beim Buchenholz zu beachten. Diese Laubholz reagiert sehr stark auf Feuchtigkeitsveränderungen.**

# Eigenschaften

| Kategorie             | Platten                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktgruppe         | 1-Schichtplatten à la Carte                           |
| Länge                 | nach Wunsch von 400 bis 2500 mm, ab 2501 mm Mehrpreis |
| Breite                | nach Wunsch bis max. 1250 mm                          |
| Stärken               | 30 mm                                                 |
| Stärkeltoleranz       | ± 0.5 mm                                              |
| Gewicht kg/m2         | 21.600                                                |
| Holzart               | Robinie / Akazie gedämpft                             |
| Botanischer Name      | Robinia pseudoacacia                                  |
| Holztyp               | Laubholz                                              |
| Holzherkunft          | Mitteleuropa                                          |
| Herstellung/Ursprung  | Deutschland   Schweiz                                 |
| Zertifizierung        | nicht zertifiziert                                    |
| Aufbau                | 1-Schicht-Aufbau   massiv                             |
| Qualität Vorderseite  | A                                                     |
| Qualität Rückseite    | B                                                     |
| Lamelle               | durchgehend                                           |
| Lamellenbreite        | fallend 40-120 mm                                     |
| Oberflächenstruktur   | geschliffen, Korn 80-120                              |
| Oberflächenbehandlung | roh unbehandelt                                       |
| Holzfeuchte           | 8% ± 2%                                               |
| Verleimung            | D3 nach DIN/EN204                                     |
| Zolltarifnummer       | 44219900                                              |
| Verpackung            | Kartonschachtel                                       |
| Lagerartikel          | nein                                                  |
| Liefertermin          | ca. 2 bis 4 Wochen                                    |
| Postversand           | nein                                                  |

# Dokumente

 [Prospekt Massivholzplatten](#)