



## 3-Schichtplatten Fi/Ta/Fö Altholz Typ 2B einseitig gehackt, gebürstet

Art-Nr. 06-001530



---

## Beschreibung

Die Decklamellen in Altholz Fichte/Tanne/Föhre Typ 2B werden aus alten Balken oder alten Bodenbrettern geschnitten, stark gedämpft und maschinengehackt. Sie weisen ein intensives Wurmbild mit Rissen auf. Per Handarbeit werden alle Platten mit Echtholz ausgefleckt, was für ein natürliches und harmonisches Erscheinungsbild sorgt.

### Verfügbare Längen

2200, 2560, 3000, 3500 und 4000 mm

### Aufbau

Stärke 19 mm = 6.5/6.5/6.5 mm, Stärke 27 mm = 6.5/15.0/6.5 mm, Stärke 42 mm = 6.5/30.0/6.5 mm

### Mittellage

Die Mittellage der 3-Schichtplatten Altholz besteht aus "Fichte neu". Auf Kundenwunsch verarbeiten wir die Mittellagen mit besonderen Eigenschaften (z.B. Brandschutz oder Leichtbau).

### Rückseite/Gegenzug

Durch die Verwendung von Altholz (2. Patina) auf der Rückseite unserer Dreischichtplatte bleiben die Platten ruhiger und standfester als Platten, die mit Neuholz hergestellt werden. Die Rückseite ist standardmässig geschliffen und nicht gefleckt.

### Einsatzbereich

Die Platten bieten eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten wie Wandverkleidungen, Möbel, Türen, u.v.m.

### Optik: ausflecken

Risse oder Astlöcher werden ausschliesslich mit echtem Holz in Handarbeit ausgebessert. Das Ergebnis ist eine optisch stimmige und natürliche Altholzoberfläche. Wir verzichten bei ausflecken auf Silikon oder ähnliche chemischen Füllmitteln, da diese nur die Optik sowie die Haptik einer Oberfläche stören. Chemisch ausgebesserte Stellen ziehen Staub an und lassen sich schlecht reinigen.

### Optik: Sortierbild

Nur geschultes und motiviertes Personal mit ausreichender Erfahrung schaffen Altholzoberflächen mit einzigartigem Charakter. Ein harmonisches Bild und eine gleichbleibende Qualität bei jeder Platte ist besonders wichtig. Genaue Richtlinien und viel Gespür für eine ausgewogene Sortierung verhindern Plattenbilder mit „Zebraoptik“, das Gesamtbild stören und unruhig erscheinen lassen.

### Optik: Leimfugen

Die Leimfugen sind stets zueinander verpresst und bilden ein optisch einheitliches Plattenbild. Bei minderwertigen Industrieproduktionen beeinträchtigen offene Leimfugen nicht nur die Optik, sondern auch die Belastbarkeit und Lebensdauer einer Dreischichtplatte.

### Optik: Schädlinge

Nur ein Befall des Klopfkäfers verschönert das alte Holz und gibt der Oberfläche eine einzigartige Optik. Wir verwenden kein Rohholz für unsere Dreischichtplatten, dass durch den Hausbock oder durch Weiss-, Braun- und Blaufäule zerstört wurde.

### Normen und Zertifizierung

Für Altholzprodukte gelten folgende Normen:

- Brandwiderstand EN ISO 9239-1 und/oder EN 13501-1
- Formaldehyd: EN 717-1
- Druckscherprüfung: EN 13354
- Spaltprüfung: DIN 68 705-2
- CE Kennzeichnung für nicht tragende Bauprodukte gem. EN 13986
- Leistungserklärung in Fichte und Eiche vorhanden

## Eigenschaften

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Kategorie             | Altholz   Platten                                   |
| Produktgruppe         | 3-Schichtplatten                                    |
| Längen                | 3500 mm                                             |
| Breiten               | 1025 mm                                             |
| Stärken               | 19 mm                                               |
| Stärkentoleranz       | ± 2.0 mm                                            |
| Holzart               | Fichte / Tanne / Föhre Altholz gedämpft (2. Patina) |
| Botanischer Name      | Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris             |
| Holztyp               | Nadelholz                                           |
| Holzherkunft          | Mitteleuropa                                        |
| Herstellung/Ursprung  | Österreich                                          |
| Zertifizierung        | nicht zertifiziert   CE-Kennzeichnung               |
| Aufbau                | 3-Schicht-Aufbau                                    |
| Qualität Vorderseite  | sichtbar                                            |
| Qualität Rückseite    | nicht sichtbar                                      |
| Lamelle               | durchgehend                                         |
| Lamellenbreite        | fallend 80 mm und breiter                           |
| Oberflächenstruktur   | maschinengehackt, leicht nachgebürstet              |
| Oberflächenbehandlung | roh unbehandelt                                     |
| Holzfeuchte           | 8% ± 2%                                             |
| Verleimung            | D3 nach DIN/EN204                                   |
| Zolltarifnummer       | 44219900                                            |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Verpackung   | lose               |
| Lagerartikel | nein               |
| Liefertermin | ca. 3 bis 6 Wochen |
| Postversand  | nein               |

## Dokumente



Prospekt Altholz



Prospekt Altholtoberflächen