



## Furniere Anegre 0.56 mm

Art-Nr. 01-000034



---

## Beschreibung

Anegré ist eine helle Holzart, die aus Afrika stammt. Unter Anegre werden oft mehrere botanische Arten aus den nahen verwandten Gattungen wie Breviea, Donella, Gamberya und Malacantha zusammengefasst. Die Holzart eignet sich sehr gut zum Färben bzw. Bedrucken. Dabei wird oft Kirschbaum oder Nussbaum imitiert.

### Handelsnamen und weitere Namen

Kurzzeichen DIN EN 13556: AQXX

Botanischer Name: Aningeria robusta

Deutsch: Anegré, Aningré, Aningre blanc, Longhi blanc

Englisch: Anegre, Aningeria

Französisch: Aniegré Agnégré, Anigré, Aninguéri

Italienisch: Anigré

Spanisch: Anegre

Portugiesisch: Anegre

Niederländisch: Anegre

### Technische Holzeigenschaften

Gewicht frisch/grün: 750 - 950 kg/m<sup>3</sup>

Rohdichte lufttrocken (12-15% u): 510 - 700 kg/m<sup>3</sup>

Zugfestigkeit: 34 - 109 N/mm<sup>2</sup>

Druckfestigkeit: 51 - 68 N/mm<sup>2</sup>

Biegefestigkeit: 57 - 119 N/mm<sup>2</sup>

Scherfestigkeit: 4.2 - 9.3 N/mm<sup>2</sup>

Härte nach Brinell Bll: 55 - 67 N/mm<sup>2</sup>

Härte nach Brinell: 17 - 36 N/mm<sup>2</sup>

Differentielles Schwindmass (radial): 0.15%

Differentielles Schwindmass (tangential): 0.25%

Natürliche Dauerhaftigkeit (DIN-EN 350-2): 4-5, wenig dauerhaft bis nicht dauerhaft

Werte der technischen Eigenschaften einer Holzart beziehen sich auf eine Holzfeuchte von u 12% bis 15%. Angaben ohne Gewähr.

## Vorkommen

Anegre ist in der Elfenbeinküste, Ghana, Liberia und ausserdem in Zentral- und Ostafrika verbreitet.

## Baumstamm und Rinde

Anegré kann eine Höhe bis 30 m, Durchmesser bis 130 cm erreichen. Der astfreie Schaft ist bei der Holzart Anegré bis zu 16 m lang.

## Merkmale und Holzfarbe

Bei Anegré ist die Porenanordnung zerstreut, klein bis mittelgross sowie die Zuwachszonen sind schwach erkennbar. Typisch ist oft ein Wechseldrehwuchs. Der helle Farbton hat ein hellgelblich-braune bis leicht rosa-braune Farbe und das Splintholz ist deutlich vom Kernholz abgesetzt und lässt sich leicht unterscheiden.

## Austauschhölzer

Kirschbaum, Nussbaum, Lenga, Couratari, Balata blanc, Kumbi



## Literatur

- *Holzatlas* | 6. Ausgabe im 2006 | Rudi Wagenführ
- *Holzkunde Band 1-3* | 1982 | Hans Heinrich Bosshard
- *Eigenschaften und Kergrössen von Holzarten* | 1989 | Jürgen Sell / Lignum Schweiz

# Eigenschaften

Kategorie	Furniere
Produktgruppe	Furniere gemessert
Stärken	0.56 mm
Gewicht kg/m2	0.350
Holzart	Anegre
Botanischer Name	Aningeria robusta
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Afrika
Holzherkunft	Elfenbeinküste/Côte d ´ Ivoire   Ghana
Herstellung/Ursprung	Europa   Italien
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	braun
Farbton	mittelton
Verwendung	Möbel   Innenausbau
Zolltarifnummer	44083900
Verpackung	bundweise, ca. 24-32 Blatt   min. 8-16 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

# Dokumente

	Prospekt Furniere & Massivholz
	Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration

---