



Furniere Eiche astig 1.40 mm

Art-Nr. 01-000118



Beschreibung

Die Eiche hat eine grau gelbe über hellbraune bis dunkelgelbbraune Färbung. Das Holzbild der Eiche wird von ringförmig angeordneten Frühholzgefässen und deutlich voneinander abgesetzten Jahringgrenzen, die auf den Längsflächen eine markante Zeichnung des Holzes bzw. Streifen aufweisen, geprägt. Auffällig sind die für die Eiche typischen grossen, breiten Holzstrahlen, welche das Bild als Spiegel beleben.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Eiche astig

Englisch: English oak, European oak, French oak, Pedunculate oak

Französisch: Chêne blanc, Gravelin, Chêne pédonculé

Italienisch: Farnia, Rovere, Rovere di slavia

Spanisch: k.A.

Niederländisch: Europees eiken, Zomereik

Portugiesisch: Carvalho-roble, Carvalho-vermelho

Arabisch: Balluud aswad ingilizi

Chinesisch: 橡木

Verfügbare Furnierstärken

0.56, 0.9, 1.2, 1.4, 2.4 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Die Eiche ist fast in ganz Europa verbreitet, und zwar in Norwegen bis zum 63. Grad nördl. Breite und in Rußland bis zum 57. Grad nördl. Breite, wie im Kaukasus und in Kleinasien, ferner im Süden bis nach Mittelspanien, Sizilien und auf Kreta findet man Eiche.

Baumstamm und Rinde

Eiche erreicht bei günstigen Standort bis 50m Höhe, bei einem Durchmesser bis zu 2m, gewöhnlich aber kürzer und schwächer. Der Schaft der Eiche ist durchweg gut gewachsen, häufig drehwüchsig und bis 15m astfrei. Die Rinde der Eiche ist dick, tief längsrissig und dunkelgrau.





Merkmale und Holzfarbe

Die Eiche hat grobe Poren und scharf abgrenzende Jahrringe. Breite Markstrahlen erscheinen im Radialschnitt als hellglänzende Bänder, im Tangentialschnitt als braune Linien beim Eichenholz. Der gelblich-weiße Splint vom Eichenholz ist nur schmal ausgebildet. Das Kernholz der Eiche ist im frischen Zustand graugelb, später an der Luft auf hell- bis dunkelbraun nachtdunkelnd.

Eigenschaften

Kategorie	Furniere
Produktegruppe	Furniere gemessert
Stärken	1.40 mm
Gewicht kg/m2	1.170
Holzart	Eiche astig
Botanischer Name	Quercus robur/Quercus petraea
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Europa
Holzherkunft	Deutschland Frankreich Italien Kroatien Österreich Rumänien Schweiz Slowakei Slowenien Tschechische Republik Ungarn
Herstellung/Ursprung	Deutschland Österreich Slowenien
Zertifizierung	nicht zertifiziert FSC®100%
Farbe	hellbraun
Farbton	mittelton
Verwendung	Möbel Innenausbau Türen Konstruktionsholz
Zolltarifnummer	44089000
Verpackung	bundweise, ca. 12 Blatt min. 4-8 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente

	Prospekt Furniere & Massivholz
	Produktblatt Furnier-Imager
	Produktblatt mtextur
	Holzdeklaration