



## Furniere Hickory 0.56 mm

Art-Nr. 01-000194



---

## Beschreibung

Bei dieser Holzart unterscheidet sich das dunklere Spätholz deutlich vom hellen Frühholz. Auffallend für das mehrheitlich hell- bis rötlichbraune Holz sind die unregelmässig und grobwellig verlaufenden Jahrringe. Allgemein weist das Holz eine grobe Textur auf und ist geradfaserig sowie ringporig. Die glänzenden Rillen im Radialschnitt und die Fladerungen im Tangentialschnitt entstehen durch die weiten Gefässe im hellen Frühholz.

### Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Hickory

Englisch: Hickory

Französisch: Hickory, *Carya tomentoux*

Italienisch: Hickory

Spanisch: k.A.

Niederländisch: k.A.

Portugiesisch: k.A.

Arabisch: k.A.

Chinesisch: 胡桃木

### Furnierstärken

0.56 mm, andere Stärken auf Anfrage

### Vorkommen

Hickory wächst im Osten von Nordamerika.

### Baumstamm und Rinde

Der Baumstamm kann bis zu 40m hoch werden und einen Durchmesser von bis zu 1m erreichen.

### Merkmale und Holzfarbe

Das Holz ist ringporig. Das Frühholz ist schmal und hell mit weiten Gefässen, die im Radialschnitt als tiefe glänzende Rillen, im Tangentialschnitt als Fladerung erscheinen.

Die Jahrringe sind meistens eng und grobwellig. Hickory ist Hellbraun bis rötlichbraun Splint gelblichweiss.

# Eigenschaften

Kategorie	Furniere
Produktgruppe	Furniere gemessert
Stärken	0.56 mm
Gewicht kg/m2	0.440
Holzart	Hickory
Botanischer Name	Carya tomentosa
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Nordamerika
Holzherkunft	USA
Herstellung/Ursprung	USA
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	hellbraun
Farbton	mittelton
Verwendung	Möbel   Musikinstrumente
Zolltarifnummer	44089000
Verpackung	bundweise, ca. 24-32 Blatt   min. 8-16 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

# Dokumente



Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration