



## Furniere Lärche heimisch gedämpft astrein 1.40 mm

Art-Nr. 01-000251



## Beschreibung

Das Bild dieses beliebten Ausstattungsholzes wird durch den Wechsel von hellem Frühholz und beidseitig deutlich abgegrenztem, dunklerem Spätholz bestimmt. Dadurch entstehen tangential auffällig schöne Flader und radial feine, aber auch kräftige Streifen, welche ihre dekorative Wirkung entfalten. Die Farbe der Lärche ist gelblichbraun und blass rötlich bis kräftig ziegelrot.

### Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Lärche gedämpft, Lärche heimisch astrein, Lärche heimisch

Englisch: Steamed Larch, Steamed European Larch

Französisch: Méléze étuvé, Méléze d'Europe étuvé

Italienisch: Larice evaporato, Larice comune evaporato

Spanisch: Alerce europeo, Lárice

Niederländisch: Europese lork, Europese lariks

Portugiesisch: Alerce, Cedro, Larice-europeu ou Lariço-europeu

Arabisch: Lariqs munfad

Chinesisch: 柳杉

### Verfügbare Furnierstärken

1.4 mm und Sägefurnier 7 mm, andere Stärken auf Anfrage

### Vorkommen

Weit verbreitet über Mitteleuropa mit Schwerpunkten in den Alpen, den Karpaten und in Polen, in anderen Teilen ist Lärche ( *Larix decidua* ) kultiviert.

### Baumstamm und Rinde

Der Baum der Lärche erreicht eine Höhe bis zu 45m und Durchmesser bis zu 1,2m. Die im Wald und geschlossenen Beständen gewachsenen Lärchen sind sehr gerade und zylindrisch und im Schaft bis 2/3 ihrer Länge astfrei. Die Rinde der Lärche ist an jungen Bäumen glatt und aschgrau, später bis zu 3cm stark werden und borkig. Lärche hat einen sehr hohen Rindenanteil beim Stamm und der liegt bei 16-24%.






### Merkmale und Holzfarbe

Die Jahrringe der Lärche sind durch die breiten , dunklen Spätholzzonen deutlich sichtbar bei Lärche. Lärchen-Splint ist schmal und hell gelblich-braun. Das Kernholz ist im frischen Zustande dunkel rötlich-braun, später nachdunkelnd.

## Eigenschaften

Kategorie	Furniere
Produktegruppe	Furniere gemessert
Stärken	1.40 mm
Gewicht kg/m2	0.840
Holzart	Lärche gedämpft
Botanischer Name	Larix decidua
Holztyp	Nadelholz
Hauptvorkommen	Europa
Holzherkunft	Deutschland   Italien   Österreich   Schweiz
Herstellung/Ursprung	Österreich
Zertifizierung	nicht zertifiziert   FSC®100%
Farbe	dunkelbraun
Farbton	dunkel
Verwendung	Möbel   Türen   Boots- und Schiffsausbau   Konstruktionsholz
Zolltarifnummer	44081000
Verpackung	bundweise, ca. 12 Blatt   min. 4-8 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

## Dokumente

	Prospekt Altholz
	Prospekt Furniere & Massivholz
	Produktblatt Furnier-Imager
	Produktblatt mtextur
	Holzdeklaration