



Furniere Merbau 0.56 mm

Art-Nr. 01-000290



Beschreibung

Merbau umfasst ca. 7 bis 9 verschiedene Arten, welche sich jedoch kaum unterscheiden. Ausserdem ist Merbau der Holzart Doussie/Afzelia in Struktur, Farbe sowie Eigenschaften sehr ähnlich. Das Holz hat einen rotbraunen Farbton mit kupferfarbenen Reflexen. Es handelt sich um ein grob strukturiertes Holz mit nur wenigen, sehr grossen, zerstreuten Poren.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Merbau

Englisch: Merbau, Intsia

Französisch: Merbau, Hintsy

Italienisch: Merbau

Spanisch: Merbau

Niederländisch: Merbau

Portugiesisch: Merbau

Verfügbare Furnierstärken

0.56 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Merbau ist in Südostasien verbreitet.

Baumstamm und Rinde

Der Baum erreicht eine Höhe von 7 bis 25 Meter und einen Durchmesser 0,8 bis 1,50 m, meist bis 15 m astfrei. Häufig mit hoch reichenden Wurzelansätzen (spannrückig).

Merkmale und Holzfarbe

Merbau ist ein grob strukturiertes Holz mit wenigen, sehr großen zerstreuten Poren. Merbau hat einen rotbraunen Farbton mit kupferfarbenen Reflexen und dunkelt bei Lichteinwirkung nach.

Literatur:

Holzatlas Ausgabe 3 von Wagenführer/Scheiber 1989

Holzkunde Band 1-3 von H.H. Bosshard 1982

Eigenschaften

Kategorie	Furniere
Produktgruppe	Furniere gemessert
Stärken	0.56 mm
Gewicht kg/m2	0.450
Holzart	Merbau
Botanischer Name	Intsia bijuga
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Asien
Holzherkunft	Indonesien Malaysia
Herstellung/Ursprung	Asien
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	rotbraun
Farbton	mittelton
Verwendung	Innenausbau Türen
Zolltarifnummer	44083900
Verpackung	bundweise, ca. 24-32 Blatt min. 8-16 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextrur



Holzdeklaration