



Furniere Sen 0.56 mm

Art-Nr. 01-000353



Beschreibung

Der Splint dieses Laubholzes ist milchfarben bis fast weiss und anfällig für Verfärbungen. Das Kernholz ist hell gelblich-grau bis blass bräunlich mit mattem Glanz, das Nachdunkeln ist sehr gering und führt höchstens zu einer leichten Bräunung. Sen stammt aus den nicht tropischen Wäldern Ostasiens und wird aufgrund seines Holzbildes als dekorative Furnier oder Vollholz verwendet.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Sen, Haragiri, Harigiri, Sen-noki, Ts-Tsin

Englisch: Sen, Mashurian-Ash, Tree-aralia, castor-aralia

Französisch: Castor-aralia, Kalopanax, Sen

Italienisch: Sen

Spanisch: k.A.

Niederländisch: k.A.

Portugiesisch: k.A.

Arabisch: k.A.

Chinesisch: k.A.

Verfügbare Furnierstärken

0.56 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Sen wächst in Ostasien

Baumstamm und Rinde

Astfreie Längen häufig um 12 m und mit Durchmessern um 0,7 bis 0,8 m, vereinzelt auch bis 16 m lang und über 1 m stark.

Merkmale und Holzfarbe

Einhellig ringporig, im Frühholz gross mit deutlichen Zuwachszonen. Dank ausgeprägter Fladerung ist Sen sehr dekorativ, optisch wie Esche. Sen ist hellgraugelb, der Splint weisslich bis blassgelb.

Eigenschaften

Kategorie	Furniere
Produktgruppe	Furniere gemessert
Stärken	0.56 mm
Gewicht kg/m2	0.280
Holzart	Sen
Botanischer Name	Acanthopanax ricinifolium
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Asien
Holzherkunft	China Japan
Herstellung/Ursprung	China
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Farbe	hellbraun
Farbton	hell
Verwendung	Möbel Musikinstrumente
Zolltarifnummer	44083900
Verpackung	bundweise, ca. 24-32 Blatt min. 8-16 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration