



Furniere Sipo Mahagoni 0.90 mm

Art-Nr. 01-000356



Beschreibung

Das Kernholz des Sipo hat eine rotbraune Farbe mit einer violettbraunen Tönung. Die Zeichnung dieses Holzes ist ungleichmäßiger und unruhiger als bei dem sehr ähnlichen Sapeli. Auf den Radialflächen sind unterschiedlich auffällige Glanzstreifen vorhanden, welche dem Holzbild eine interessante Tiefe verleihen.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Sipo

Englisch: Utile

Französisch: Sipo, Assié

Italienisch: Sipo

Spanisch: k.A.

Niederländisch: k.A.

Portugiesisch: k.A.

Arabisch: k.A.

Chinesisch: 西非紫檀

Verfügbare Furnierstärken

0.9 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Im ganzen tropischen Afrika ist Sipo-Mahagoni verbreitet, sowohl in Westafrika, als auch teilweise in Ostafrika.

Baumstamm und Rinde

Sipo-Mahagoni ist einer der schönsten und größten Bäume Afrikas, bis zu 50m hoch und mit Durchmesser bis 2m, mit hohem, brettartigen Wurzelanläufen, die bis zu 6m Stammhöhe erreichen. Der Schaft bei Sipo-Mahagoni ist geradschäftig und zylindrisch; astfreie Längen bis 25 m und Durchmesser bis 2 m; bei extrem starken Stämmen sind Mängel im inneren Kern, wie zum Beispiel Quer- oder Kurzbrüche, vereinzelt möglich. Die Rinde bei Sipo-Mahagoni ist bis zu 4cm stark, hell- bis braungrau, hart, stark gefurcht und schuppig abblätternd.

Merkmale und Holzfarbe

Faserverlauf ist wechsellagernd, auf Riffschnitten eine unterschiedlich ausgeprägte Glanzstreifung hervorruhend, bei dunkleren Hölzern oft gleichmäßiger und enger verlaufend. Splint um 5 bis 10 cm breit; hell rosagrau, teils nach innen rötlich nachdunkelnd. Kernholz rosabraun bis rotbraun; die volle Nachdunkelung erfolgt nach der Trocknung, bei dunklem Kernholz bis violettbraun. Die Farbtiefe ist an kein bestimmtes Herkunftsgebiet gebunden; bei sehr starker Belichtung kann eine Aufhellung eintreten.

Eigenschaften

Kategorie	Furniere
Produktgruppe	Furniere gemessert
Stärken	0.90 mm
Gewicht kg/m2	0.580
Holzart	Sipo Mahagoni
Botanischer Name	Entandrophragma utile
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Afrika
Holzherkunft	Gabun Ghana Kongo, Dem. Rep.
Herstellung/Ursprung	Deutschland
Zertifizierung	nicht zertifiziert FSC®100%
Farbe	rotbraun
Farbton	mittelton
Verwendung	Möbel Innenausbau Konstruktionsholz
Zolltarifnummer	44083900
Verpackung	bundweise, ca. 16 Blatt min. 6-12 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente

 Prospekt Furniere & Massivholz
 Produktblatt Furnier-Imager
 Produktblatt mtextrur
 Holzdeklaration