



Furniere Weisstanne 0.85 mm

Art-Nr. 01-000395



Beschreibung

Das Holzbild der Weisstanne verbreitet mit seiner gelblichweissen Farbe und einem gelegentlich leicht bläulichen Schimmer ein freundliches und lichtdurchflutetes Flair. Wie auch bei der Fichte wird hier das Bild von den Jahrringen betont, die sich mit ihrem dunklen Spätholz deutlich abheben.

Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Silbertanne, Kreuztanne

Englisch: Christmas tree, Common silver fir, European silver fir, Silver fir, White fir

Französisch: Sapin argenté, Sapin blanc, Sapin commun, Sapin de Lorraine, Sapin de Normandie, Sapin des Vosges, Sapin pectiné

Italienisch: Abete argentato, Abete bianco, Abete commune, Abete vero

Spanisch: Abeto blanco, Abeto común, Avet

Niederländisch: Dennen

Portugiesisch: Abeto-branco, Abeto-comum, Abeto-pectinado

Arabisch: Tannub mishti

Chinesisch: 杉

Verfügbare Furnierstärken

0.85, 1.4, 2.4 mm, andere Stärken auf Anfrage

Vorkommen

Tanne ist weit verbreitet in dem Mittelgebirge Europa, vor allem beschränkt auf Mittel- und Südosteuropa, häufig vergesellschaftet mit Fichte.

Baumstamm und Rinde

Tanne wird etwa 40m hoch, der Stamm ist bis zur halben Länge astfrei und erreicht einen Durchmesser von bis zu 1,0m. Die Rinde der Tanne ist glatt, weißgrau gefärbt, mit kleinen, beulenförmigen Anschwellungen. Ab einem Alter von 40 bis 60 Jahren bildet sich bei der Tanne eine Schuppenborke aus welche von weiß- bis dunkelgrauer Farbe ist. Diese Schuppenborke ist grobrissig und weist deutliche Querrisse auf.

Merkmale und Holzfarbe





Tanne ist grobfaserig und geradewüchsig, die Zeichnung ist mittelfein und gleichmässig. Tanne ist harzfrei. Der Splint und das Kernholz sind nicht scharf getrennt, sie sind

weisslich mit gelblichen oder rötlichen Schimmer. Das Spätholz ist scharf abgegrenzt.

Eigenschaften

Kategorie	Furniere
Produktgruppe	Furniere gemessert
Stärken	0.85 mm
Gewicht kg/m2	0.400
Holzart	Weisstanne
Botanischer Name	Abies alba
Holztyp	Nadelholz
Hauptvorkommen	Europa
Holzherkunft	Österreich Schweiz
Herstellung/Ursprung	Österreich
Zertifizierung	nicht zertifiziert FSC®100%
Farbe	gelb
Farbton	hell
Verwendung	Möbel Musikinstrumente Konstruktionsholz
Zolltarifnummer	44081000
Verpackung	bundweise, ca. 16 Blatt min. 6-12 m2 pro Paket keine Einzelblattverkauf
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

Dokumente

	Prospekt Furniere & Massivholz
	Produktblatt Furnier-Imager
	Produktblatt mtextur
	Holzdeklaration