



## Klotzbretter Elsbeere gedämpft 60 mm

Art-Nr. 02-000232



## Beschreibung

Die Elsbeere gehört zu den Wildobsthölzern und zählt zu den begehrtesten und höchst bezahlten Holzarten. Das Holz ist dekorativ, vielseitig einsetzbar und weist eine zerstreutporige, gleichmässige und schlichte Struktur auf. Das weissgelbliche bis schwach rötliche oder rotgelbliche bis rötbraunliche Holz wird durch oft auftretende Markflecken belebt.

### Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Elsbeere gedämpft, Alisier

Englisch: Beam tree, Wild Service tree, wild servicetree, chequers, checkertree

Französisch: Alisier commun, Alisier des bois, Alisier torminal

Italienisch: Mangiareello, Baccarello, Ciavardello, Sorbezzolo, Sorbo torminale

Spanisch: k.A.

Niederländisch: Elsbes

Portugiesisch: Mostajeiro

Arabisch: Ghubar ya barri

Chinesisch: 榿木

### Verfügbare Stärken

30, 32, 40, 50, 52, 60 mm, andere Stärken auf Anfrage

### Vorkommen

In Mittel- und Südeuropa bis zu den Karpaten und dem Kaspischen Meer, in sonnigen Gegenden und besonders auf Kalkböden.

### Baumstamm und Rinde

Elsbeere erreicht etwa 20 bis 25m, kann aber schon mal bis 35m hoch werden und Durchmesser bis etwa 1,0m. Die Rinde ist dünn, längsrissig, aschgrau und kleinschuppig (eichenartig).

### Merkmale und Holzfarbe

Holzfaserverlauf und Strahlen unregelmässig, Gefässe zerstreut, schlichtes Aussehen. Die Jahrringe sind gut erkennbar. Das Holz ist rötlichweiß, später ins bräunliche

nachdunkelnd, durchweg ohne jeden Kern bei der Elsbeere.

## Eigenschaften

Kategorie	Massivholz
Produktgruppe	Klotzbretter unbesäumt
Stärken	60 mm
Gewicht kg/m <sup>3</sup>	680.000
Holzart	Elsbeere gedämpft
Botanischer Name	Sorbus torminalis
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Europa
Holzherkunft	Frankreich   Österreich   Schweiz
Zertifizierung	nicht zertifiziert   FSC®100%
Farbe	rotbraun
Farbton	mittelton
Verwendung	Möbel   Musikinstrumente   Schnitz- und Drechslerarbeiten
Oberflächenstruktur	sägerau
Holzfeuchte	10% ± 2%
Zolltarifnummer	44079910
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

## Dokumente



Prospekt Furniere & Massivholz



Holzdeklaration