



## Klotzbretter Lärche gedämpft 80 mm

Art-Nr. 02-000418



## Beschreibung

Das Bild dieses beliebten Ausstattungsholzes wird durch den Wechsel von hellem Frühholz und beidseitig deutlich abgegrenztem, dunklerem Spätholz bestimmt. Dadurch entstehen tangential auffällig schöne Flader und radial feine, aber auch kräftige Streifen, welche ihre dekorative Wirkung entfalten. Die Farbe der Lärche ist gelblichbraun und blass rötlich bis kräftig ziegelrot.

### Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Lärche gedämpft, Lärche heimisch astrein, Lärche heimisch

Englisch: Steamed Larch, Steamed European Larch

Französisch: Méléze étuvé, Méléze d'Europe étuvé

Italienisch: Larice evaporato, Larice comune evaporato

Spanisch: Alerce europeo, Lárice

Niederländisch: Europese lork, Europese lariks

Portugiesisch: Alerce, Cedro, Larice-europeu ou Lariço-europeu

Arabisch: Lariqs munfad

Chinesisch: 雪松

### Verfügbare Stärken

32, 38, 40, 50, 60, 63, 80, 98 mm, andere Stärken auf Anfrage

### Vorkommen

Weit verbreitet über Mitteleuropa mit Schwerpunkten in den Alpen, den Karpaten und in Polen, in anderen Teilen ist Lärche ( *Larix decidua* ) kultiviert.

### Baumstamm und Rinde

Der Baum der Lärche erreicht eine Höhe bis zu 45m und Durchmesser bis zu 1,2m. Die im Wald und geschlossenen Beständen gewachsenen Lärchen sind sehr gerade und zylindrisch und im Schaft bis 2/3 ihrer Länge astfrei. Die Rinde der Lärche ist an jungen Bäumen glatt und aschgrau, später bis zu 3cm stark werden und borkig. Lärche hat einen sehr hohen Rindenanteil beim Stamm und der liegt bei 16-24%.


### Merkmale und Holzfarbe


Die Jahrringe der Lärche sind durch die breiten , dunklen Spätholzzonen deutlich sichtbar bei Lärche. Lärchen-Splint ist schmal und hell gelblich-braun. Das Kernholz ist im frischen Zustande dunkel rötlich-braun, später nachdunkelnd.


## Eigenschaften

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Kategorie                 | Massivholz   |
| Produktgruppe             | Klotzbretter unbesäumt   |
| Stärken                   | 80 mm  |
| Gewicht kg/m <sup>3</sup> | 600.000  |
| Holzart                   | Lärche gedämpft  |
| Botanischer Name          | Larix decidua  |
| Holztyp                   | Nadelholz  |
| Hauptvorkommen            | Europa   |
| Holzherkunft              | Deutschland   Italien   Österreich   Schweiz   Tschechische Republik |
| Zertifizierung            | nicht zertifiziert   FSC®100%   100% PEFC                            |
| Farbe                     | dunkelrot  |
| Farbton                   | mittelton  |
| Verwendung                | Türen   Konstruktionsholz  |
| Oberflächenstruktur       | sägerau  |
| Holzfeuchte               | 10% ± 2%   |
| Zolltarifnummer           | 44071910   |
| Verpackung                | lose   |
| Lagerartikel              | ja   |
| Liefertermin              | ca. 3 bis 6 Arbeitstage  |
| Postversand               | nein   |

## Dokumente

 [Prospekt Furniere & Massivholz](#)

 [Prospekt Altholz](#)

 [Holzdeklaration](#)