



## Schnittholz besäumt Eiche europäisch astig 100 mm

Art-Nr. 02-001103



---

## Beschreibung

Die Eiche astig wird oft auch Wildeiche, Eiche rustikal oder ganz einfach Asteiche genannt. Das Holzbild der Eiche wird von ringförmig angeordneten Frühholzgefässen und deutlich voneinander abgesetzten Jahrringgrenzen, die auf den Längsflächen eine markante Zeichnung des Holzes bzw. Streifen aufweisen, geprägt. Auffällig sind die für die Eiche typischen grossen, breiten Holzstrahlen, welche das Bild als Spiegel beleben.

### Handelsnamen und weitere Namen

Deutsch: Eiche europäisch astig, Asteiche, Wildeiche

Englisch: Knotty English oak, knotty European oak, knotty French oak

Französisch: Chêne blanc avec noeuds

Italienisch: Rovere europeo con nodi

Spanisch: Roble europeo nudoso

Portugiesisch: Carvalho-roble europeu nodoso

Niederländisch: Europees eiken, Zomereik

### Verfügbare Stärken

100 mm, andere Stärken auf Anfrage

### Vorkommen

Die Eiche ist fast in ganz Europa verbreitet, und zwar in Norwegen bis zum 63. Grad nördl. Breite und in Rußland bis zum 57. Grad nördl. Breite, wie im Kaukasus und in Kleinasien, ferner im Süden bis nach Mittelspanien, Sizilien und auf Kreta findet man Eiche.

### Baumstamm und Rinde

Eiche erreicht bei günstigen Standort bis 50m Höhe, bei einem Durchmesser bis zu 2m, gewöhnlich aber kürzer und schwächer. Der Schaft der Eiche ist durchweg gut gewachsen, häufig drehwüchsig und bis 15m astfrei. Die Rinde der Eiche ist dick, tief längsriszig und dunkelgrau.

### Merkmale und Holzfarbe

Die Eiche hat grobe Poren und scharf abgrenzende Jahrringe. Breite Markstrahlen erscheinen im Radialschnitt als hellglänzende Bänder, im Tangentialschnitt als braune Linien beim Eichenholz. Der gelblich-weiße Splint vom Eichenholz ist nur schmal ausgebildet. Das Kernholz der Eiche ist im frischen Zustand graugelb, später an der Luft

auf hell- bis dunkelbraun nachtdunkelend.

*Literatur:*

*Holzatlas Ausgabe 3 von Wagenführer/Scheiber 1989*

*Holzkunde Band 1-3 von H.H. Bosshard 1982*

## Eigenschaften

Kategorie	Massivholz
Produktgruppe	Schnittholz besäumt
Stärken	100 mm
Gewicht kg/m <sup>3</sup>	840.000
Holzart	Eiche astig
Botanischer Name	Quercus robur/Quercus petraea
Holztyp	Laubholz
Hauptvorkommen	Europa
Holzherkunft	Kroatien   Schweiz   Ungarn
Herstellung/Ursprung	Kroatien   Schweiz
Zertifizierung	nicht zertifiziert   FSC®100%
Farbe	hellbraun
Farbton	mittelton
Verwendung	Möbel   Innenausbau   Konstruktionsholz
Oberflächenstruktur	sägerau
Holzfeuchte	luftgetrocknet (AD)
Zolltarifnummer	44079110
Verpackung	lose
Lagerartikel	ja
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Arbeitstage
Postversand	nein

## Dokumente



Prospekt Furniere & Massivholz



Holzdeklaration