



Furnierte Spanplatten P2/E1 Kastanie A/B | Brettcharakter

Art-Nr. 04-001523



Beschreibung

Wir produzieren hochwertige edelfurnierte Spanplatten E1 oder CARB P2 in über 120 unterschiedlichen Furnier-Holzarten. Spanplatten, oft auch als Flachpressplatten (P2 bis P7, ehemals FYP) bezeichnet, bestehen aus unterschiedlich grossen verleimten Spänen.

Verleimung

Spanplatte E1, Deckfurnierverleimung formaldehydfrei, Prüfzeugnis E1 im Verbund

Einsatzbereich

Möbel- und Innenausbau sowie Laden- und Messebau als Fronten, Füllungen, Korpusse und Rückwände

Fügetechniken

Wir unterscheiden zwischen folgenden Fügearten wie die einzelnen Furnierblätter aneinander gefügt werden: gestürzt, Brettcharakter (auch geplankt oder mixmatch genannt), geschoben oder gedreht geschoben.

Standardformate

2500 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm, 2800 x 2070 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, andere Formate oder Fixformatzuschnitte auf Anfrage

Standardstärke inkl. Furnier

04, 09, 11, 13/14, 16/17, 19/20, 23, 25/26, 29, 39, 51, 61 mm, andere Stärken auf Anfrage

Trägerplattenvarianten

edelfurnierte Spanplatte formaldehydfrei, edelfurnierte Spanplatte wasserfest, edelfurnierte Spanplatten schwer entflammbar
Bitte fragen Sie die Formate, Stärken und Verfügbarkeit jeweils an.

Furniere, Furnier-Fixmasse und Furnierkanten

Zu allen furnierte Spanplatten liefern wir Ihnen passende Furniere, Furnier-Fixmasse mit oder ohne rückseite Vliesbeschichtung und Furnierkanten. Fragen Sie uns einfach an.

Eigenschaften

Kategorie	Platten
Produktgruppe	Furnierte Platten
Längen	2800 mm
Breiten	2070 mm
Stärken	26 mm
Stärkeltoleranz	± 0.5 mm
Gewicht kg/Stück	98.000
Holzart	Kastanie
Botanischer Name	Castanea sativa
Holztyp	Laubholz
Holzherkunft	Frankreich Italien Mitteleuropa
Herstellung/Ursprung	Italien Österreich Slowakei
Zertifizierung	nicht zertifiziert
Trägermaterial	Spanplatte
Emissionsklasse	E1
Klassifizierung	P2
Qualität Vorderseite	A Brettcharakter
Qualität Rückseite	B Brettcharakter (Innenfurnierqualität)
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	roh unbehandelt
Verleimung	PVAC Leim D3 nach DIN EN204
Zolltarifnummer	44129900
Verpackung	lose
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 3 bis 4 Wochen
Postversand	nein

Dokumente



Prospekt Furnierte Platten