



3-Schichtplatten Fi/Ta/Fö Altholz Typ 4A original gehackt, gebürstet

Art-Nr. 06-001570



Beschreibung

Die Decklamellen in Altholz Fichte/Tanne/Föhre Typ 4A werden aus alten original handbehauenen bzw. gehackten Balken (1. Patina) geschnitten, gereinigt und leicht gebürstet. Per Handarbeit werden alle Platten mit Echtholz ausgeflickt, was für ein natürliches und harmonisches Erscheinungsbild sorgt.

Verfügbare Längen

1800, 2000, 2200, 2560, 3000, 3500 und 4000 mm

Aufbau

Stärke 22-24 mm = 6.5-8.5/6.5/6.5-8.5 mm, andere Stärken auf Anfrage

Mittellage

Die Mittellage der 3-Schichtplatten Altholz besteht aus "Fichte neu". Auf Kundenwunsch verarbeiten wir die Mittellagen mit besonderen Eigenschaften (z.B. Brandschutz oder Leichtbau).

Rückseite/Gegenzug

Durch die Verwendung von Altholz (2. Patina) auf der Rückseite unserer Dreischichtplatte bleiben die Platten ruhiger und standfester als Platten, die mit Neuholz hergestellt werden. Die Rückseite ist standardmässig geschliffen und nicht geflickt.

Einsatzbereich

Die Platten bieten eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten wie Wandverkleidungen, Möbel, Türen, u.v.m.

Optik: ausflicken

Risse oder Astlöcher werden ausschliesslich mit echtem Holz in Handarbeit ausgebessert. Das Ergebnis ist eine optisch stimmige und natürliche Altholzoberfläche. Wir verzichten bei ausflicken auf Silikon oder ähnliche chemischen Füllmitteln, da diese nur die Optik sowie die Haptik einer Oberfläche stören. Chemisch ausgebesserte Stellen ziehen Staub an und lassen sich schlecht reinigen.

Optik: Sortierbild

Nur geschultes und motiviertes Personal mit ausreichender Erfahrung schaffen Altholzoberflächen mit einzigartigem Charakter. Ein harmonisches Bild und eine

gleichbleibende Qualität bei jeder Platte ist besonders wichtig. Genaue Richtlinien und viel Gespür für eine ausgewogene Sortierung verhindern Plattenbilder mit „Zebraoptik“, das Gesamtbild stören und unruhig erscheinen lassen.

Optik: Leimfugen

Die Leimfugen sind stets zueinander verpresst und bilden ein optisch einheitliches Plattenbild. Bei minderwertigen Industrieproduktionen beeinträchtigen offene Leimfugen nicht nur die Optik, sondern auch die Belastbarkeit und Lebensdauer einer Dreischichtplatte.

Optik: Schädlinge

Nur ein Befall des Klopfkäfers verschönert das alte Holz und gibt der Oberfläche eine einzigartige Optik. Wir verwenden kein Rohholz für unsere Dreischichtplatten, dass durch den Hausbock oder durch Weiss-, Braun- und Blaufäule zerstört wurde.

Normen und Zertifizierung

Für Altholzprodukte gelten folgende Normen:

- Brandwiderstand EN ISO 9239-1 und/oder EN 13501-1
- Formaldehyd: EN 717-1
- Druckscherprüfung: EN 13354
- Spaltprüfung: DIN 68 705-2
- CE Kennzeichnung für nicht tragende Bauprodukte gem. EN 13986
- Leistungserklärung in Fichte und Eiche vorhanden

Eigenschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Kategorie | Altholz Platten |
| Produktgruppe | 3-Schichtplatten |
| Längen | 3000 mm |
| Breiten | 1025 mm |
| Stärken | 22 mm |
| Stärkeltoleranz | ± 2.0 mm |
| Holzart | Fichte / Tanne / Föhre Altholz Original (1. Patina) |
| Botanischer Name | Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris |
| Holztyp | Nadelholz |
| Holzherkunft | Mitteleuropa |
| Herstellung/Ursprung | Österreich |
| Zertifizierung | nicht zertifiziert CE-Kennzeichnung |
| Aufbau | 3-Schicht-Aufbau |
| Qualität Vorderseite | sichtbar |
| Qualität Rückseite | nicht sichtbar |
| Lamelle | durchgehend |
| Lamellenbreite | fallend 40 mm und breiter |
| Oberflächenstruktur | handgehackt |
| Oberflächenbehandlung | roh unbehandelt |
| Holzfeuchte | 8% ± 2% |
| Verleimung | D3 nach DIN/EN204 |
| Zolltarifnummer | 44219900 |
| Verpackung | lose |

| | |
|--------------|-------------------------|
| Lagerartikel | ja |
| Liefertermin | ca. 3 bis 6 Arbeitstage |
| Postversand | nein |

Dokumente



Prospekt Altholz



Prospekt Altholtoberflächen