



Massivparkett Solid 180 | Eiche gedämpft classic | geschliffen | natur geölt

Art-Nr. 07-000543



Beschreibung

Jeder Massivholzboden ist ein Original und wird nach Ihren Wünschen hergestellt. Massenanfertigung gibt es keine - das heimische, traditionsreiche Holz wird nach Ihrem Auftrag verarbeitet. Wir bieten Ihnen somit die Möglichkeit die Dimension, Sortierung, Oberflächenstruktur und Oberflächenbehandlung selbst zu bestimmen.

100 % NATUR - unsere Massivparkettdielen erfüllen dieses Kriterium. Die Dielen sind frei von Chemie, Lösungs- und Bindemittel, Weichmacher und enthalten keine krebserregenden Stoffe. Das Produkt besteht aus reinem Massivholz und die Oberfläche wird ausschliesslich mit Naturölen behandelt.

Masse und Verpackung

Unsere Massivparkettdielen bieten wir in folgenden Dielenformaten an: Länge fallend von 360 bis 3000 mm bzw. auf Wunsch auch raumlang bis 7000 mm, Breite fallend oder fix von 40 bis 350 mm, Stärke von 10 bis 25 mm mit einer Nutzschicht von 4.5 bis 10 mm je nach Stärke. Bitte klären Sie vorab die Verfügbarkeit für Ihr Projekt im Detail ab. Die Parkettdielen sind lose gebündelt verpackt.

Sortierung: classic

Die classic Sortierung der gedämpften Eiche weist verkittete Ast- und Flächenrisse sowie Äste bis 45 mm auf. Überstände bis 0.5 mm und leichte Farbunterschiede sind möglich. Ausbrüche an den Kanten sowie Rindeneinschlüsse und Wurmlöcher dürfen nicht vorkommen.

Oberflächenbehandlung

Die Basis unserer Oberflächenbehandlung ist eine natürlich geölte oxidative Öloberfläche. Wir empfehlen Ihnen eine Finishbehandlung mit dem entsprechenden Pflegeöl nach der Verlegung bei privater oder gewerblicher Nutzung. Holz ist ein Naturprodukt. Abhängig von den Inhaltsstoffen im Holz und der Holzmaserung kann es bei farbig behandelten Oberflächen immer zu Farbabweichungen kommen. Diese farblichen Unterschiede können sowohl zwischen verschiedenen Produktchargen, als auch innerhalb einer Produktcharge auftreten. Dies gilt insbesondere bei farbigen Oberflächen, da das Räuchern, Beizen, Laugen und der Auftrag von Farbpigmenten aufgrund der Holzstruktur zu unterschiedlichen Farbtönen führen kann. Dies ist aber ein Echtheitszeugnis für das Naturprodukt "Holz".

Oberflächenstruktur

Die Parkettdielen werden ab Werk geschliffen und gefast geliefert. Auf Wunsch können die Dielen auch gebürstet, handgehobelt, mit Wellenschliff oder gealtert hergestellt werden.

Verlegung & Fussbodenheizung

Die massiven Parkettdielen können vollflächig auf Ihren Estrich verklebt oder verschraubt werden. Wir geben die Massivparkettdielen auch für warm wasserbasierte Fussbodenheizung frei, Sie müssen die Parkettdielen jedoch vollflächig auf den Estrich verkleben. Die maximale Oberflächentemperatur von 23°C bis 28°C sollte nicht überschritten werden. Die genauen Richtlinien für die Verlegung auf Fussbodenheizung entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung.

Pflege & Raumklima

Damit Sie nach der Verlegung viel Freude an Ihrem Massivparkett haben, sollten Sie diesen entsprechend pflegen. Sie sollten für sich und Ihren Parkettboden auf ein gesundes Raumklima achten. Dies besteht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40 bis 60% und einer angenehmen Raumtemperatur von 19 bis 22°C. Wenn Sie diese Richtwerte nicht einhalten, kann bei Ihrem Holzfussboden grosser Schaden entstehen.

Eigenschaften

Kategorie	Boden
Produktgruppe	Massivholzparkett
Länge	fallend von 430 bis 1930 mm, je nach Verfügbarkeit
Breite	180 mm
Stärke	15-20 mm
Stärkeltoleranz	± 0.5 mm
Gewicht kg/m2	16.800
Holzarten	EICHEGEDAS
Holzart	Eiche astig gedämpft
Herkunft	Österreich
Herstellung/Ursprung	Österreich
Farbe	hellbraun
Härtegrad Brinell	37 N/mm ²
Kollektion	SOLID 125-200
Design	Landhausdiele 1-Stab
Aufbau	1-Schicht-Aufbau
Sortierung	classic (elegant-lebhaft - astarm)
Nutzschicht	ca. 4.5-6.0 mm
Verbindung	Nut und Kamm
Oberflächenstruktur	geschliffen
Oberflächenbehandlung	oxidativ geölt
Fase	4-seitig
Verlegung	vollflächige Verklebung
Fussbodenheizung geeignet	ja (siehe Merkblatt)
Zolltarifnummer	44187500
Verpackung	lose gebündelt
Lagerartikel	nein
Liefertermin	ca. 3 bis 6 Wochen
Postversand	nein