




Placages Robinier étuvé 0.90 mm

No. d'article 01-000016



Description

Le robinier est originaire de l'est de l'Amérique du Nord. Il doit son nom à un jardinier français de la cour de Paris, Jean Robin, qui a introduit l'arbre en France au 17^e siècle. Son nom américain est "Black Locust", ce qui se traduit par "sauterelle noire". L'essence est ainsi nommée parce que les gousses desséchées restent longtemps accrochées à l'arbre après la chute des feuilles et rappellent fortement les sauterelles.

Depuis quelques années, on se souvient toutefois des qualités exceptionnelles du robinier et il existe désormais de nombreuses approches visant à prendre davantage en compte le robinier lors du reboisement de surfaces, dans le but déclaré de produire du bois. Au total, le robinier occupe la troisième place parmi les arbres à feuilles caduques issus de plantations, avec près de 2 millions d'hectares (en mai 2001).

Noms commerciaux et autres noms

Abréviation DIN EN 13556 : ROPS

Nom botanique : Robinia pseudoacacia

Allemand : Akazie, Akazie natur, Akazie gedämpft, Robinie gedämpft, Falsche Akazie, Gemeiner Schotendorn

Anglais : Bastard Acacia, False Acacia, Black Locust

Français : Robinier, Faux Acacia

Italien : Robinia, Cascia, Gaggia

Espagnol : Acacia de dos púas, Acacia de flor blanca, Acacia de los paseos, Acacia falsa, falsa Acacia, falso Aromo, Robinia

Portugais : Acácia bastarda, falsa Acácia

Néerlandais : Robinia

Propriétés techniques du bois

Poids frais/vert : 800 - 950 kg/m³

Densité brute à l'état sec à l'air (12-15% u) : 720 - 850 kg/m³

Résistance à la traction : 120 - 148 N/mm²

Résistance à la compression : 58 - 86 N/mm²

Résistance à la flexion : 118 - 167 N/mm²

Résistance au cisaillement : 16 - 20 N/mm²

Dureté selon Brinell B11 : 67 - 88 N/mm²

Dureté selon Brinell B10 : 25 - 43 N/mm²

Retrait différentiel (radial) : 0,20 - 0,26%

Retrait différentiel (tangential) : 0.32 - 0.38%

Durabilité naturelle (DIN-EN 350-2) : 1-2, très durable à durable

Les valeurs des propriétés techniques d'une essence de bois se réfèrent à une humidité du bois de u 12% à 15%. Données sans garantie.

Origine

Le robinier est originaire de l'est des États-Unis. Aujourd'hui, l'arbre est pratiquement naturalisé dans le monde entier. Le robinier est souvent cultivé dans des plantations.

Tronc de l'arbre et écorce

Le robinier pousse très rapidement et peut atteindre 30 m de haut. L'écorce est fine et forme très tôt une profonde écorce réticulée et déchirée de couleur gris-brun.

Caractéristiques et couleur du bois

L'aubier du bois de robinier est plutôt étroit et jaunâtre, tandis que le bois de cœur est de couleur vert-jaune. La couleur du bois s'assombrit rapidement pour atteindre un ton brun doré. Le bois de robinier est souvent atténué jusqu'à une teinte brun moka. Les cernes de croissance sont bien visibles et délimités.

Bois d'échange

Frêne, hickory, chêne blanc ou bois tropicaux comme l'afzelia, le bilinga, le macoré, le teck

Littérature

- Atlas du bois | 6e édition en 2006 | Rudi Wagenführ
- Science du bois volumes 1-3 | 1982 | Hans Heinrich Bosshard
- Propriétés et dimensions du cœur des essences de bois | 1989 | Jürgen Sell / Lignum Suisse

Spécifications

Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages tranchés
Épaisseurs	0.90 mm
Poids kg/m2	0.640
Espèces	Robinier étuvé
Nom botanique	Robinia pseudoacacia
Type de bois	Bois feuillu
Occurrence principale	Europe Amérique du Nord
Origine du bois	Autriche Suisse Hongrie
Fabrication/orgine	Autriche
Certificat	pas certifié
Coleur	brun
Teinte	couleur moyenne
Utilisation	portes bois de toutes sortes production de parquet
Numéro de tarif douanier	44089000
Emballage	paquet, environ 16 feuilles
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents

	Prospekt Furniere & Massivholz
	Produktblatt Furnier-Imager
	Produktblatt mtextur
	Holzdeklaration