



Placages Liquidambar / Noyer satiné 0.56 mm

No. d'article 01-000025



Description

Ce bois a un parfum discret de vanille et présente un fil souvent irrégulier, un éclat soyeux et une texture fine et régulière. Le bois de cœur rosé à brun-gris rougeâtre est traité séparément de l'aubier blanc-crème avec des nuances rougeâtres.

Noms commerciaux et autres noms

Abréviation DIN EN 13556 : LQST

Nom botanique : Liquidambar styraciflua

Allemand: Amberbaum, Satin Nussbaum, Satinnuss, Sweet gum

Anglais: Red Gum, Sweet Gum, Satin Walnut

Français: Noyer satiné, Sweet Gum

Italien: Liquidambar

Espagnol: k.A.

Portugais: k.A.

Néerlandais: k.A.

Propriétés techniques du bois

Poids frais/vert : n.d. kg/m³

Densité à l'état sec (12-15% u) : 550 - 650 kg/m³

Résistance à la traction : n.d. N/mm²

Résistance à la compression : 38 - 45 N/mm²

Résistance à la flexion : 80 - 90 N/mm²

Résistance au cisaillement : 8 - 9 N/mm²

Dureté selon Brinell BI : 42 N/mm²

Dureté selon Brinell : 20 N/mm²

Retrait différentiel (radial) : n.d.

Retrait différentiel (tangential) : n.d.

Durabilité naturelle (DIN-EN 350-2) : n.d.

Les valeurs des propriétés techniques d'une essence de bois se réfèrent à une humidité du bois de u 12% à 15%. Données sans garantie.

Présence

L'ambre gris se trouve dans le sud des États-Unis, au Mexique et en Amérique centrale.

Tronc et écorce de l'arbre

L'ambre gris peut atteindre une hauteur de 45 m et un diamètre de 60 à 100 cm.

Caractéristiques et couleur du bois

Le bois se caractérise par un fil irrégulier, une texture fine et régulière et un éclat soyeux. (odeur de vanille). L'aubier blanc crème avec des nuances rougeâtres et le bois de cœur brillant de couleur rose à brun rougeâtre sont traités séparément.

Bois d'échange

Noyer européen, hêtre avec cœur, frêne avec cœur

Littérature

- *Atlas du bois | 6e édition en 2006 | Rudi Wagenführ*
- *Science du bois volume 1-3 | 1982 | Hans Heinrich Bosshard*
- *Propriétés et dimensions du cœur des essences de bois | 1989 | Jürgen Sell / Lignum Suisse*

Spécifications

Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages tranchés
Épaisseurs	0.56 mm
Poids kg/m2	0.310
Espèces	Liquidambar/Noyer satiné
Nom botanique	Liquidambar styraciflua
Type de bois	Bois feuillu
Occurrence principale	Amérique du Nord
Origine du bois	Etats Unis
Fabrication/orgine	Etats Unis
Certificat	pas certifié FSC®100%
Coleur	brun
Teinte	couleur moyenne
Utilisation	meubles intérieur
Numéro de tarif douanier	44089000
Emballage	paquet, environ 24-32 feuilles
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents



Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration
