



Placages Anégré 0.90 mm

No. d'article 01-000035



Description

Anegré est une espèce de bois clair originaire d'Afrique. L'Anegre regroupe souvent plusieurs espèces botaniques appartenant à des genres proches comme Brevia, Donella, Gamberya et Malacantha. Cette essence se prête très bien à la teinture ou à l'impression. Le cerisier ou le noyer sont souvent imités.

Noms commerciaux et autres noms

Abréviation DIN EN 13556 : AQXX

Nom botanique : Aningeria robusta

Allemand: Anegré, Aningré, Aningre blanc, Longhi blanc

Anglais: Anegre, Aningeria

Français: Aniegré Agnégré, Anigré, Aninguéri

Italien: Anigré

Espagnol: Anegre

Portugais: Anegre

Néerlandais: Anegre

Propriétés techniques du bois

Poids frais/vert : 750 - 950 kg/m³

Densité brute à l'état sec à l'air (12-15% u) : 510 - 700 kg/m³

Résistance à la traction : 34 - 109 N/mm²

Résistance à la compression : 51 - 68 N/mm²

Résistance à la flexion : 57 - 119 N/mm²

Résistance au cisaillement : 4.2 - 9.3 N/mm²

Dureté selon Brinell BII : 55 - 67 N/mm²

Dureté selon Brinell : 17 - 36 N/mm²

Retrait différentiel (radial) : 0,15%

Retrait différentiel (tangential) : 0.25%

Durabilité naturelle (DIN-EN 350-2) : 4-5, peu durable à non durable

Les valeurs des propriétés techniques d'une essence de bois se réfèrent à une humidité du bois de u 12% à 15%. Données sans garantie.

Occurrence

L'Anegre est répandu en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria et, en outre, en Afrique centrale et orientale.

Tronc et écorce

L'Anegré peut atteindre une hauteur de 30 m et un diamètre de 130 cm. Le fût sans nœuds de l'Anegré peut mesurer jusqu'à 16 m de long.

Caractéristiques et couleur du bois

Chez l'Anegré, la disposition des pores est dispersée, de taille petite à moyenne, et les zones d'accroissement sont peu visibles. Il est souvent caractérisé par une croissance alternée. La teinte claire est d'un brun jaunâtre clair à brun légèrement rosé et l'aubier se distingue nettement du bois de cœur et peut être facilement différencié.

Bois de substitution

Merisier, noyer, lenga, couratari, balata blanc, kumbi

Littérature

- Atlas du bois | 6e édition en 2006 | Rudi Wagenführ
- Science du bois volumes 1-3 | 1982 | Hans Heinrich Bosshard
- Propriétés et dimensions du cœur des essences de bois | 1989 | Jürgen Sell / Lignum Suisse

Spécifications

Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages tranchés
Épaisseurs	0.90 mm
Poids kg/m2	0.570
Espèces	Anégré
Nom botanique	Aningeria robusta
Type de bois	Bois feuillu
Occurrence principale	Afrique
Origine du bois	Côte d'Ivoire Ghana
Fabrication/orgine	Europe Italie
Certificat	pas certifié
Coleur	brun
Teinte	couleur moyenne
Utilisation	meubles intérieur
Numéro de tarif douanier	44083900
Emballage	paquet, environ 24-32 feuilles
Articles en stock	no
Date de livraison	par arrangement, veuillez vous renseigner
Envois postaux	nein

Documents



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration
