



Placages Pin Cembre 4.00 mm

No. d'article 01-000045



Description

L'arolle, également appelé pin cembro, est une espèce d'arbre de haute montagne très riche en résine. L'aubier est blanc jaunâtre, le duramen est strié ou veiné de brun jaune. Les cernes de l'arolle sont généralement très étroits. L'enrichissement brun-rouge des nœuds rend ce bois particulièrement décoratif.

Noms commerciaux et autres noms

Abréviation DIN EN 13556 : PNCM

Nom botanique : Pinus cembra

Allemand: Arve, Zirbe, Zirbelkiefer

Anglais: Cembra pine, Swiss pine, White pine

Français: Pin cembre, Pin cembro, Alvies

Italien: Pino cembro, Cirmolo, Zimbro

Espagnol: Pinus cembra, el Pino cembro, Pino cembra, Cembro

Portugais: Pinus cembra

Néerlandais: Alpenden

Propriétés techniques du bois

Poids frais/vert : k.A. kg/m³

Densité brute à l'état sec à l'air (12-15% u) : 430 - 500 kg/m³

Résistance à la traction : 89 N/mm²

Résistance à la compression : 40 N/mm²

Résistance à la flexion : 68 N/mm

Résistance au cisaillement : n.d. N/mm²

Dureté selon la méthode Brinell BII : 34 N/mm²

Dureté selon la méthode Brinell : 15 N/mm²

Retrait différentiel (radial) : 0,11

Retrait différentiel (tangential) : 0.23%

Durabilité naturelle (DIN-EN 350-2) : k.A.

Les valeurs des propriétés techniques d'une essence de bois se réfèrent à une humidité du bois de u 12% à 15%. Données sans garantie.

Gisement

En Europe centrale, notamment dans les Alpes : sud de la France, Suisse, Autriche et Bavière à des altitudes allant jusqu'à environ 2000 m, dans les Capathes à des altitudes allant jusqu'à environ 2400 m, mais aussi dans le nord de la Russie et en Sibérie.

Tronc et écorce

L'arolle est un arbre pouvant atteindre 20 m de haut avec un diamètre de 0,4 m, rarement bien développé. L'écorce est lisse chez l'arolle et gris-vert dans sa jeunesse, puis gris-brun et un peu verruqueux, et épaisse, gris-brun et fissurée dans sa vieillesse.

Caractéristiques et couleur du bois

Les nombreux nœuds foncés incrustés sont caractéristiques de l'arolle. Les cerne de l'arolle sont très étroits, les canaux de résine sont grands et nombreux. L'arolle est un bois décoratif. L'aubier et le bois de cœur sont nettement séparés chez l'arolle. L'aubier est blanc jaunâtre avec un éclat soyeux, tandis que le duramen est rouge clair à l'état frais, mais s'assombrit rapidement sous l'effet de la lumière pour prendre la teinte du pin.

Bois de remplacement

Pin Weymouth, pin sibérien/pin, épicéa, sapin

Littérature

- Atlas du bois | 6e édition en 2006 | Rudi Wagenführ
- Science du bois volumes 1-3 | 1982 | Hans Heinrich Bosshard
- Propriétés et dimensions du cœur des essences de bois | 1989 | Jürgen Sell / Lignum Suisse

Spécifications

Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages tranchés
Épaisseurs	4.00 mm
Poids kg/m2	1.920
Espèces	Pin Cembre
Nom botanique	Pinus cembra
Type de bois	Bois résineux
Occurrence principale	Europe
Origine du bois	Italie Autriche Suisse
Fabrication/orgine	Autriche
Certificat	pas certifié 100% PEFC
Coleur	jaune
Teinte	clair
Utilisation	meubles intérieur
Numéro de tarif douanier	44081000
Emballage	paquet, environ 4 feuilles
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration
