




Placages Bubinga 0.56 mm

No. d'article 01-000084



Description

L'essence de bois bubinga, que l'on trouve principalement en Afrique occidentale et centrale, présente une texture remarquablement belle. Celle-ci résulte de bandes légèrement ondulées, créées par la croissance alternée ou par des zones de couleur étroites, ou encore d'un veinage léger à très vif. La couleur est brun rougeâtre à violette avec des rayures sombres. Le bois est frappant et moderne, c'est pourquoi il est souvent utilisé pour la création d'objets de luxe, d'intérieurs de véhicules, etc.

Noms commerciaux et autres noms

Abréviation DIN EN 13556 : GUXX

Nom botanique : Guibourtia demeusii

Allemand : Bubinga, Kevanzingo

Anglais : Bubinga, Kevanzingo

Français : Bubinga

Italien : Bubinga

espagnol : Bubinga

En portugais : Bubinga

Néerlandais : Bubinga

Propriétés techniques du bois

Poids frais/vert : 900 - 1100 kg/m³

Densité brute à l'état sec à l'air (12-15% u) : 830 - 950 kg/m³.

Résistance à la traction : 3.6 - 4.8 N/mm².

Résistance à la compression : 765 - 76 N/mm².

Résistance à la flexion : 125 - 160 N/mm².

Résistance au cisaillement : 10.6 - 12.6 N/mm².

Dureté selon Brinell BII : 80 N/mm².

Dureté selon Brinell : 30 - 45 N/mm².

Taux de retrait différentiel (radial) : 0.23

Retrait différentiel (tangential) : 0.37%.

Durabilité naturelle (DIN-EN 350-2) : 2, durable

Les valeurs des propriétés techniques d'une essence de bois se réfèrent à une humidité du bois de u 12% à 15%. Données sans garantie.

Gisement

Le bubinga pousse en Afrique occidentale et centrale, dans l'est du Nigeria, au Cameroun, au Gabon et au Congo.

Tronc et écorce de l'arbre

L'arbre peut atteindre une hauteur de 50 m et un diamètre de 150 cm.

Caractéristiques et couleur du bois

Pores dispersés, de taille moyenne à grande, peu nombreux. Les rayons médullaires sont très fins. Le bois du Bubinga est brun rougeâtre à violet avec des rayures sombres. L'aubier est blanc à brun clair.

Bois d'échange

Padouk birman, pau rose, palissandre

Littérature

- Atlas du bois | 6e édition en 2006 | Rudi Wagenführ
- Science du bois volumes 1-3 | 1982 | Hans Heinrich Bosshard
- Propriétés et dimensions du cœur des essences de bois | 1989 | Jürgen Sell / Lignum Suisse

Spécifications

Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages tranchés
Épaisseurs	0.56 mm
Poids kg/m2	0.440
Espèces	Bubinga
Nom botanique	Guibourtia demeusei
Type de bois	Bois feuillu
Occurrence principale	Afrique
Origine du bois	Cameroun
Fabrication/orgine	Allemagne Italie
Certificat	pas certifié
Coleur	rouge

Teinte	couleur moyenne
Utilisation	meubles intérieur instrument de musique
Numéro de tarif douanier	44083900
Emballage	paquet, environ 24-32 feuilles
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents

	Prospekt Furniere & Massivholz
	Produktblatt Furnier-Imager
	Produktblatt mtextur
	Holzdeklaration