



Placages Etimoe 0.56 mm

No. d'article 01-000147



Description

L'étimoé est une espèce de bois que l'on trouve principalement en Afrique de l'Ouest. L'aubier est brun jaunâtre et se distingue nettement du bois de cœur, le bois de cœur est brun rougeâtre avec des zones de couleur plus foncée et des bandes de résine. Les zones d'accroissement sont peu visibles, les rayons du bois forment de fins miroirs en coupe radiale et les rainures vasculaires sont remarquables, mais pas toujours régulières.

Noms commerciaux et autres noms

Allemand: Etimoe, Etimoé

Anglais: Etimoe

Français: Etimoé

Italien: Etimoe

Espagnol: k.A.

Néerlandais: k.A.

Portugais: k.A.

Arabe: k.A.

Chinois: k.A.

Épaisseurs de placage disponibles

0.56 mm, autres épaisseurs sur demande

Occurrence

L'arbre Etimoé est particulièrement répandu en France. -Il est répandu en Guinée, en Sierra Leone et au Ghana, mais on le trouve également dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest.

Tronc et écorce

Les arbres Etimoé peuvent atteindre une hauteur de 30 m et un diamètre de 1 m. La longueur utile du fût dépasse toutefois rarement 9 m, car le tronc se déforme très rapidement. L'écorce de l'Etimoé ressemble beaucoup à celle du hêtre et est grise.

Caractéristiques et couleur du bois

Les dépôts de résine dans les canaux deviennent noirs après le séchage et donnent au bois d'Etimocé un aspect veiné. L'aubier et le bois de cœur sont nettement séparés chez l'Etiomé. Alors que l'aubier est brun jaunâtre, le bois de cœur a une coloration brun rougeâtre assez uniforme.

Spécifications

Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages tranchés
Épaisseurs	0.56 mm
Poids kg/m2	0.420
Espèces	Etimocé
Nom botanique	Copaifera saikounda
Type de bois	Bois feuillu
Occurrence principale	Afrique
Origine du bois	Ghana
Fabrication/orgine	Europe Italie
Certificat	pas certifié
Coleur	brun
Teinte	foncé
Utilisation	meubles intérieur bois de construction
Numéro de tarif douanier	44083900
Emballage	paquet, environ 24-32 feuilles
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents

	Prospekt Furniere & Massivholz
	Produktblatt Furnier-Imager
	Produktblatt mtextur
	Holzdeklaration