



## Placages Iroko 0.90 mm

No. d'article 01-000206



---

## Description

L'iroko est originaire d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale, où il pousse principalement dans les zones de transition entre la forêt et la savane. Bien que l'iroko ne soit ni apparenté ni superficiellement similaire au chêne ou au teck, il est souvent utilisé en remplacement de ces essences. L'aubier est plutôt large et de couleur gris jaunâtre. La coloration du bois de cœur varie davantage, il est gris-jaune à jaune verdâtre, parfois aussi brun ou même plus tard, sous l'effet de la lumière du soleil, brun doré à brun olive foncé.

### Noms commerciaux et autres noms

Allemand: Iroko

Anglais: Iroko

Français: Iroko

Italien: Iroko

Espagnol: k.A.

Néerlandais: k.A.

Portugais: k.A.

Arabe: k.A.

Chinois: k.A.

### Épaisseurs de placage disponibles

0.9 mm, autres épaisseurs sur demande

### Gisement

Dans la région de l'ouest à l'est de l'Afrique, avec des populations plus importantes au Cameroun et en Côte d'Ivoire. L'iroko est souvent associé à l'abachi et à l'acajou.

### Tronc et écorce

L'arbre peut atteindre 80 m de hauteur et 1,5 m de diamètre. L'iroko est exempt de nœuds jusqu'à 30m. L'écorce est très dure et se détache facilement, de forme irrégulière, avec des écailles d'écorce grises, brunes à noires en vieillissant, sous lesquelles se trouvent de nombreuses verrues liégeuses.

### Caractéristiques et couleur du bois

Fibres présentant une torsion alternée plus ou moins prononcée et des stries brillantes bien marquées. Bois sec sans odeur spécifique. L'aubier est généralement large de 6 à 10 cm et de couleur gris jaunâtre. Le duramen (à l'état frais) varie plus fortement pour une même origine, de gris à jaune verdâtre, parfois aussi brun ; plus tard, surtout à la lumière du soleil, il s'assombrit avec un éclat mat de brun doré à brun olive foncé.

## Spécifications

| Catégorie                | Placages                       |
|--------------------------|--------------------------------|
| Groupe de produits       | Placages tranchés              |
| Épaisseurs               | 0.90 mm                        |
| Poids kg/m2              | 0.700                          |
| Espèces                  | Iroko                          |
| Nom botanique            | Chlorophora excelsa            |
| Type de bois             | Bois feuillu                   |
| Occurrence principale    | Afrique                        |
| Origine du bois          | Côte d'Ivoire   Ghana   Canada |
| Fabrication/orgine       | Europe   Allemagne             |
| Certificat               | pas certifié                   |
| Coleur                   | brun foncé                     |
| Teinte                   | couleur moyenne                |
| Utilisation              | bois de toutes sortes          |
| Numéro de tarif douanier | 44083900                       |
| Emballage                | paquet, environ 16 feuilles    |
| Articles en stock        | oui                            |
| Date de livraison        | environ 3 - 6 jours ouvrables  |
| Envois postaux           | nein                           |

## Documents

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | Prospekt Furniere & Massivholz |
|  | Produktblatt Furnier-Imager    |
|  | Produktblatt mtextur           |
|  | Holzdeklaration                |