




Placages Erable moucheté 0.90 mm

No. d'article 01-000386



Description

L'érable à sucre est l'arbre le plus populaire d'Amérique et est connu pour son sirop, ou syrop comme l'explorateur français l'a appelé. A la fin de l'hiver, les arbres sont percés pour que la sève s'écoule. Un arbre de taille moyenne produit environ 50 litres de sève par an, dont on extrait 1 kg de sucre en l'épaississant. La production de sucre n'a plus la même importance aujourd'hui qu'au début du siècle, mais elle reste importante sur le plan économique. L'érable à œil d'oiseau présente une structure semblable à celle des veines, qui ressemble à de petites adhérences ou à des anneaux. Les mystérieux contrastes ombre/lumière de ces anneaux créent une image fascinante.

Noms commerciaux et autres noms

Abréviation DIN EN 13556 : ACSC

Nom botanique : *Acer saccharum*

Allemand : Vogelauehorn

Anglais : bird's eye maple

Français : érable moucheté

Italien : acero de zucchero, acero americano

espagnol : maple moteado

en portugais : bordo-açucareiro

Néerlandais : n.d.

Propriétés techniques du bois

Poids frais/vert : 830 - 970 - 1040 kg/m³.

Densité brute à l'état sec à l'air (12-15% u) : 570 - 700 kg/m³.

Résistance à la traction : n.d.

Résistance à la compression : 51 - 56 N/mm².

Résistance à la flexion : 100 - 110 N/mm².

Résistance au cisaillement : 14 - 16 N/mm².

Dureté selon Brinell Bll : k.A.

Dureté selon Brinell : k.A.

Retrait différentiel (radial) : 0.10 - 0.20%

Retrait différentiel (tangential) : 0.22 - 0.30%.

Durabilité naturelle (DIN-EN 350-2) : 5, non durable

Les valeurs des propriétés techniques d'une essence de bois se réfèrent à une humidité du bois de u 12% à 15%. Données sans garantie.

Présence

L'érable à sucre est la principale espèce d'érable en Amérique du Nord, où il pousse dans la partie orientale, de Terre-Neuve au golfe du Mexique, mais est absent de la Floride.

Tronc et écorce

L'érable à sucre atteint une hauteur de 30 à 40 mètres et un diamètre d'environ 1 mètre. Il est associé à d'autres feuillus. L'écorce de l'érable à sucre est fine et de couleur claire.

Caractéristiques et couleur du bois

La structure est à fibres courtes et droites, la texture est très fine, dense et uniforme. L'aubier et le bois de cœur sont légèrement différents chez l'érable à sucre. L'aubier est de couleur claire, presque blanche, tandis que le duramen est rougeâtre clair à brun rougeâtre.

Bois d'échange

Érable scellé, érable ondé, érable moucheté, érable en pointe, bouleau, bouleau pubescent.

Littérature

- Atlas du bois | 6e édition en 2006 | Rudi Wagenführ
- Science du bois volumes 1-3 | 1982 | Hans Heinrich Bosshard
- Propriétés et dimensions du cœur des essences de bois | 1989 | Jürgen Sell / Lignum Suisse

Spécifications

Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages déroulés
Épaisseurs	0.90 mm
Poids kg/m2	0.680
Espèces	Erable moucheté
Nom botanique	Acer saccharum
Type de bois	Bois feuillu
Occurrence principale	Amérique du Nord
Origine du bois	Etats Unis

Fabrication/orgine	Etats Unis
Certificat	pas certifié
Coleur	marron clair
Teinte	couleur moyenne
Utilisation	meubles intérieur instrument de musique Expansion de l'automobile
Numéro de tarif douanier	44089000
Emballage	paquet, environ 16 feuilles
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents

	Prospekt Furniere & Massivholz
	Produktblatt Furnier-Imager
	Produktblatt mtextur
	Holzdeklaration