



Bois massif Douglas 50 mm

No. d'article 02-000151



Description

Douglas - ce bois de conifères à fibres droites a un caractère expressif et rustique, qu'il doit à sa coloration brun-orange à rouge foncé et à un contraste marqué entre le bois précoce et le bois tardif. Ce contraste produit des surfaces tangentielles à veines et des surfaces radiales fortement rayées impressionnantes dans les bois à grandes largeurs de cernes.

Noms commerciaux et autres noms

Allemand : Douglasie, Douglas heimisch, Douglas, Douglas fir

Anglais : Douglas-Fir, Oregon-pine, Douglasspruce

Français : pin d'Oregon, sapin de Douglas

Italien : Douglasia, abete, Douglas verde

Espagnol : piño Oregon

Néerlandais : Douglasspar

En portugais : Douglas

Arabe : n.d.

Chinois : 道格拉斯 / 道格拉斯木 / 道格拉斯

Épaisseurs disponibles

30, 40, 50, 52, 60, 70 mm, autres épaisseurs sur demande.

Gisement

Le douglas est répandu dans l'ouest de l'Amérique du Nord, le douglas a été introduit en Europe en 1827 par David Douglas via l'Angleterre. Il a été cultivé dans presque

toute l'Europe dans les parcs et chez les forestiers.

Tronc et écorce

Le douglas peut atteindre une hauteur de 100 mètres et un diamètre de 4 mètres.

Caractéristiques et couleur du bois

Le bois tardif du Douglas est large et bien délimité, avec des canaux de résine bien visibles. Les cernes annuels du Douglas sont souvent ondulés. Le Douglas est jaune rougeâtre, fonçant rapidement vers le brun rougeâtre. L'aubier du douglas est blanc jaunâtre.

Spécifications

Catégorie	Bois massif
Groupe de produits	Planches dépareillés
Épaisseurs	50 mm
Poids kg/m3	600.000
Espèces	Douglas européen
Nom botanique	Pseudotsuga menziesii
Type de bois	Bois résineux
Occurrence principale	Europe
Origine du bois	Allemagne Autriche Suisse
Certificat	pas certifié FSC®100%
Coleur	marron orange
Teinte	clair
Utilisation	Construction de bateaux et navires bois de construction mur
Structure de surface	structure brute sciée
Humidité	10% ± 2%
Numéro de tarif douanier	44071910
Emballage	desserré
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

Documents



Prospekt Furniere & Massivholz



Holzdeklaration