



Panneau aggloméré P2/E1 plaqué Hêtre étuvé | A/B menuiserie | mixmatch

No. d'article 04-000458



Description

Nous produisons des panneaux de particules plaqués E1 ou CARB P2 de grande qualité dans plus de 120 essences de bois de placage différentes. Les panneaux de particules, souvent appelés panneaux pressés à plat (P2 à P7, anciennement FYP), sont composés de copeaux collés de différentes tailles.

Collage

Panneau de particules E1, collage du placage supérieur sans formaldéhyde, certificat de contrôle E1 en composite.

Domaine d'utilisation

Aménagement de meubles et d'intérieurs ainsi que construction de magasins et de stands d'exposition en tant que façades, remplissages, corps de meuble et parois arrière.

Techniques d'assemblage

Nous distinguons les types d'assemblage suivants pour les différentes feuilles de placage : en bout, en planche (également appelé planchéié ou mixmatch), glissé ou glissé tourné.

Formats standard

2500 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm, 2800 x 2070 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, autres formats ou découpes de formats fixes sur demande.

Épaisseur standard, placage inclus

04, 09, 11, 13/14, 16/17, 19/20, 23, 25/26, 29, 39, 51, 61 mm, autres épaisseurs sur demande.

Variantes de panneaux supports

panneau de particules plaqué noble sans formaldéhyde, panneau de particules plaqué noble résistant à l'eau, panneau de particules plaqué noble difficilement inflammable

Veuillez demander à chaque fois les formats, les épaisseurs et la disponibilité.

Placages, masse fixe de placage et chants de placage

Pour tous les panneaux de particules plaqués, nous vous livrons des placages, de la masse fixe de placage avec ou sans revêtement de non-tissé au verso et des chants de placage adaptés. N'hésitez pas à nous contacter.

Spécifications

Catégorie	Panneaux
Groupe de produits	Panneaux plaqués
Longeurs	2800 mm
Largeurs	2070 mm
Épaisseurs	9 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0.5 mm
Poids kg/pièce	33.910
Espèces	Hêtre étuvé
Nom botanique	Fagus sylvatica
Type de bois	Bois feuillu
Origine du bois	Europe centrale
Fabrication/orgine	Italie Autriche Slovaquie
Certificat	pas certifié
Matériau de substrat	panneau aggloméré
Catégorie d'émission	E1
Classification	P2
Qualité façade	A mixmatch (qualité menuiserie)
Qualité revers	B mixmatch (qualité à l'intérieur)
Structure de surface	poncé
Traitement de la surface	non traité
Collage	colle PVAC D3 selon DIN EN204
Numéro de tarif douanier	44129900
Emballage	desserré
Articles en stock	no
Date de livraison	environ 3 - 4 semaines
Envois postaux	nein

Documents

 Prospekt Furnierte Platten
