



## Placages Sen 0.56 mm

No. d'article 01-000353



---

## Description

L'aubier de ce bois feuillu est de couleur laiteuse à presque blanche et est sujet à des décolorations. Le duramen est gris jaunâtre clair à brunâtre pâle avec un éclat mat, le noircissement ultérieur est très faible et entraîne tout au plus un léger brunissement. Le sen est originaire des forêts non tropicales d'Asie de l'Est et est utilisé comme placage décoratif ou comme bois massif en raison de son aspect.

### Noms commerciaux et autres noms

Allemand : Sen, Haragiri, Harigiri, Sen-noki, Ts-Tsin

Anglais : Sen, Mashurian-Ash, Tree-aralia, castor-aralia

Français : castor-aralia, kalopanax, Sen

Italien : Sen

Espagnol : n.d.

Néerlandais : n.d.

Portugais : n.d.

Arabe : n.d.

Chinois : n.d.

### Épaisseurs de placage disponibles

0.56 mm, autres épaisseurs sur demande

### Gisement

Le sen pousse en Asie de l'Est

## Tronc d'arbre et écorce

Longueurs sans nœuds souvent autour de 12 m et avec des diamètres de 0,7 à 0,8 m, parfois jusqu'à 16 m de long et plus de 1 m d'épaisseur.

## Caractéristiques et couleur du bois

Pores annulaires en une seule rangée, grands dans le bois précoce avec des zones d'accroissement nettes. Grâce à son veinage prononcé, le Sen est très décoratif, visuellement comme le frêne. L'aubier est blanchâtre à jaune pâle.

# Spécifications

Catégorie	Placages
Groupe de produits	Placages tranchés
Épaisseurs	0.56 mm
Poids kg/m2	0.280
Espèces	Sen
Nom botanique	Acanthopanax ricinifoliu
Type de bois	Bois feuillu
Occurrence principale	Asie
Origine du bois	Chine   Japon
Fabrication/orgine	Chine
Certificat	pas certifié
Coleur	marron clair
Teinte	clair
Utilisation	meubles   instrument de musique
Numéro de tarif douanier	44083900
Emballage	paquet, environ 24-32 feuilles
Articles en stock	oui
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

# Documents



Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration