



## Panneau MDF B2/E1 plaqué Hêtre étuvé | A/B standard | quartier à livre ouvert

No. d'article 04-001307



---

## Description

Nous produisons des panneaux MDF plaqués nobles de haute qualité E1 normalement inflammables d'une densité brute d'environ 760 kg/m<sup>3</sup> dans plus de 120 essences de bois de placage différentes. Le panneau de fibres de bois de densité moyenne ou panneau de fibres de densité moyenne, en abrégé panneau MDF, est fabriqué à partir de bois de conifères très finement défibré, principalement sans écorce, et par un pressage délicat.

### Collage

Collage du placage sans formaldéhyde avec certificat de contrôle pour l'ensemble du produit.

### Domaine d'utilisation

Aménagement de meubles et d'intérieurs ainsi que construction de magasins et de stands d'exposition en tant que façades, éléments de meubles cintrés, plans de table et de travail.

### Techniques d'assemblage

Nous distinguons les types d'assemblage suivants pour les différentes feuilles de placage : en bout, en planche (également appelé planchéié ou mixmatch), glissé ou glissé tourné.

### Formats standard

2440 x 1220 mm, 3050 x 1220 mm, 2800 x 2070 mm, autres formats ou découpes de formats fixes sur demande.

Épaisseur standard, placage inclus

04, 06/07, 09/10, 11, 13/14, 16/17, 19/20, 23, 25/26, 29, 31, 39 mm, autres épaisseurs sur demande.

#### Variantes de panneaux supports

panneaux MDF plaqués nobles difficilement inflammables, panneaux MDF plaqués nobles résistants à l'humidité

Veuillez demander les formats, les épaisseurs et la disponibilité à chaque fois.

#### Placages, masse fixe de placage et chants de placage

Pour tous les panneaux MDF plaqués, nous vous fournissons les placages, la masse fixe de placage avec ou sans revêtement non-tissé au verso et les chants plaqués correspondants. N'hésitez pas à nous contacter.

## Spécifications

Catégorie	Panneaux
Groupe de produits	Panneaux plaqués
Longeurs	2800 mm
Largeurs	2070 mm
Épaisseurs	17 mm
Tolérance d'épaisseur	± 0.5 mm
Poids kg/pièce	64.050
Espèces	Hêtre étuvé
Nom botanique	Fagus sylvatica
Type de bois	Bois feuillu
Origine du bois	Europe centrale
Fabrication/orgine	Italie   Autriche   Slovaquie
Certificat	pas certifié
Matériau de substrat	panneau de fibres
Catégorie d'émission	E1
Classification	P2
Qualité façade	A livre ouvert (qualité standard)
Qualité revers	B
Structure de surface	poncé
Traitement de la surface	non traité
Collage	colle PVAC D3 selon DIN EN204
Numéro de tarif douanier	44129900
Emballage	desserré
Articles en stock	en vente (stock limité)
Date de livraison	environ 3 - 6 jours ouvrables
Envois postaux	nein

# Documents



Prospekt Furnierte Platten

---