



Lambris 3 plis Ep/Sa/Pi vieux bois type 1C poncé |
justqu'à 3500 mm long

No. d'article 08-000004



Description

Les lambris avec une structure à trois couches en vieux bois sont chanfreinés et offrent la possibilité de monter des lames individuelles au mur ainsi qu'au plafond. Les planches en vieux bois à trois couches sont livrées avec des rainures longitudinales sur deux côtés et sont assemblées à l'aide d'une languette extérieure fournie. Les lames de parement en vieux bois épicea/sapin/pin de type 1C (2ème patine) sont découpées dans de vieilles poutres ou de vieilles planches de plancher, fortement étuvées et poncées. Elles présentent un aspect vermoulu intense avec des fissures.

Largeur disponible

Largeur des lames entre 100 et 300 mm, sur demande du client également en largeurs spéciales ou fixes.

Longueurs disponibles

selon liste de pièces ou sur longueurs fixes 1500, 1800, 2000, 2200, 2560, 3000, 3500 et 4000 mm, longueurs supérieures à 4000 mm possibles sur demande.

Structure

Épaisseur 19 mm = 6.5/6.5/6.5 mm, autres épaisseurs sur demande.

Couche médiane

La couche médiane du revêtement mural 3 couches en bois de récupération est constituée d'"épicea neuf". Sur demande du client, nous traitons les couches intermédiaires avec des propriétés particulières (par ex. protection incendie ou construction légère).

Face arrière/contreparement

Grâce à l'utilisation de vieux bois (2ème patine) sur la face arrière des lambris, les lambris restent plus calmes et plus stables que les planches en bois massif ou les productions industrielles bon marché. La face arrière est poncée de manière standard et n'est pas rapiécée.

Domaine d'utilisation

Les revêtements muraux offrent une grande variété d'applications pour les murs et les plafonds.

Aspect : rafistolé

Les fissures ou les trous de nœuds sont exclusivement réparés à la main avec du bois véritable. Le résultat est une surface de vieux bois naturelle et visuellement harmonieuse. Lors du rafistolage, nous renonçons au silicone ou à d'autres produits chimiques similaires, car ils ne font que nuire à l'aspect et au toucher de la surface. Les endroits réparés chimiquement attirent la poussière et sont difficiles à nettoyer.

Aspect : image de tri

Seul un personnel formé et motivé disposant d'une expérience suffisante peut créer des surfaces en vieux bois au caractère unique. Une image harmonieuse et une qualité constante pour chaque lame sont particulièrement importantes. Des directives précises et beaucoup de flair pour un tri équilibré empêchent les tableaux muraux à l'aspect "zébré" de perturber l'image d'ensemble et de donner une impression d'agitation.

Aspect : les joints de colle

Les joints de colle sont toujours pressés les uns contre les autres et forment une image visuellement homogène des planches. Dans le cas de productions industrielles de mauvaise qualité, les joints de colle ouverts nuisent non seulement à l'aspect, mais aussi à la résistance et à la durée de vie d'un revêtement mural à trois couches.

Aspect : nuisibles

Seule une attaque de la vrillette embellit le vieux bois et donne à la surface un aspect unique. Nous n'utilisons pas de bois brut pour nos lambris à trois couches qui a été détruit par le capricorne des maisons ou par la pourriture blanche, la pourriture brune ou la pourriture bleue.

Normes et certification


- Les normes suivantes s'appliquent aux produits en bois usagé :
- résistance au feu EN ISO 9239-1 et/ou EN 13501-1
 - formaldéhyde : EN 717-1
 - Essai de cisaillement en compression : EN 13354
 - Essai de fente : DIN 68 705-2
 - marquage CE pour les produits de construction non porteurs selon EN 13986
 - déclaration de performance disponible en épicea et en chêne

Spécifications

| | |
|--------------------|--|
| Catégorie | Vieux bois Mur et Plafond |
| Groupe de produits | 3-pli revêtement mural |
| Longeur | selon la liste des pièces de 2561 à 3500 mm |
| Largeur | mixte de 8 jusqu'à 22 cm, largeur principale de 12 à 18 cm |

| | |
|--------------------------|---|
| | |
| Épaisseurs | 19 mm |
| Poids kg/m2 | 9.200 |
| Espèces | Epicéa Vieux Bois étuvé |
| Nom botanique | Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris |
| Type de bois | Bois résineux |
| Origine du bois | Europe centrale |
| Fabrication/orgine | Autriche |
| Certificat | pas certifié Marquage CE |
| Coleur | brun |
| Teinte | couleur moyenne |
| Profil | rainure-reinure et languette |
| Construction | structure à trois couches |
| Qualité façade | vieux bois 2ème patine |
| Assemblages en bois | rainure-reinure et languette |
| Structure de surface | poncé |
| Traitement de la surface | non traité |
| Humidité | 10% ± 2% |
| Numéro de tarif douanier | 44219900 |
| Emballage | desserré |
| Articles en stock | no |
| Date de livraison | environ 3 - 6 semaines |
| Envois postaux | nein |

Documents

 [Prospekt Altholz](#)