




Pannello monostrato Rovere vecchio legno tipo 1E | levigato | stuccato

Numero dell'articolo 06-001843



Descrizione

Le tavole a uno strato o i piani dei tavoli a doghe continue sono ricavati da vecchie pareti di tronchi di quercia o da travi di quercia. Le tavole in legno massiccio con doghe molto larghe, fino a 300 mm, sono le più adatte per i piani dei tavoli. Tuttavia, devono essere eseguiti i seguenti lavori: taglio esatto, lavorazione dei bordi, finitura superficiale (stuccatura pulita, levigatura, spazzolatura, eventualmente piallatura a mano, oliatura o verniciatura). Scegliete il piano del tavolo dal nostro stock.

Qualità del lato anteriore: rustico, nodoso, con crepe, nodi aperti e fessure, non stuccato, possibile scolorimento e differenze di colore, con una piccola quantità di alburno, con motivo di vermi, con macchie o chiazze.

Qualità del rovescio: molto rustico, con forti fessure e nodi aperti, non lavorato, in parte non piallato in modo netto (differenze di altezza), con alburno, fortemente tarlato

Immagazzinamento

I pannelli in legno massiccio possono essere conservati solo in locali chiusi, asciutti e non troppo freddi. I pannelli non devono essere conservati vicino a caloriferi, pareti umide, porte o finestre aperte e devono essere protetti dalla luce solare diretta. La temperatura di conservazione ideale è di circa 20 °C con un'umidità relativa compresa tra il 45 e il 55 %, senza grandi oscillazioni di temperatura. I pannelli in legno massiccio hanno bisogno di un tempo più lungo per adattarsi dopo un forte cambiamento di temperatura. Le tavole devono sempre essere conservate in posizione distesa.

Trasporto

Se possibile, le tavole devono essere trasportate sdraiate. Quando si assicura il carico, fissare sempre le cinghie di tensionamento in linea con il legname squadrato, in

modo che non si verifichino deformazioni o rotture delle tavole durante il fissaggio delle cinghie.

Le tavole non devono essere lasciate sul ponte di carico dell'autocarro durante la notte o il fine settimana, soprattutto in caso di forti sbalzi di temperatura o nei mesi invernali.

Elaborazione

Il contenuto di umidità delle tavole deve essere misurato prima e dopo la lavorazione. Il tasso di umidità ideale del legno è dell'8% ± 2%. Il clima del laboratorio deve avere una temperatura dell'aria di circa 20° e un'umidità relativa del 35-55% durante la lavorazione.

Si consiglia di lavorare i pannelli in legno massiccio in un'unica soluzione, ossia con il taglio, la fresatura, la doratura e la laccatura. In questo modo si riduce il rischio di deformazioni, poiché le tavole non possono praticamente assorbire l'umidità. I pannelli devono essere laccati su tutta la superficie, anche sul lato frontale, per evitare che l'umidità penetri.

Il legno soffre soprattutto durante il periodo di riscaldamento se il clima dell'ambiente è malsanamente troppo secco. Controllare sempre il clima della stanza e umidificare se necessario.

Se non si seguono queste istruzioni, è possibile che si verifichino giunti di colla aperti o addirittura deformazioni o fessurazioni del legno. Le istruzioni per la lavorazione e lo stoccaggio devono essere rispettate soprattutto per il legno di faggio. Questo legno duro reagisce molto bene alle variazioni di umidità.

Specifiche

Categoria	Legno vecchio Pannelli
Gruppo di prodotti	Pannelli massicci monostrati standard
Lunghezze	2600 mm
Largezze	1150 mm
Spessori	52 mm
Tolleranza del spessore	± 2.0 mm
Specie	Rovere Vecchio Legno
Nome botanico	Quercus spp.
Tipo di legno	Legno duro
Origine del legno	Croazia Slovenia Ungheria
Produzione/origine	Slovacchia
Certificazione	non certificato
Costruzione	costruzione a 1 strato
Qualità anteriore	legno vecchio 2. patina (dal 2. strato in poi)
Qualità posteriore	non visibile
Lamelle	intero (continua)
Larghezza stecca	miste da 80 mm in sù
Struttura di superficie	levigato, grano 80-100 stuccato

Trattamento di superficie	non trattato
Umidità	10% ± 2%
Incollaggio	D3 nach DIN/EN204
Numero di tariffa doganale	44219900
Imballaggio	sfusi
Articoli a magazzino	si
Data di consegna	circa 3 - 6 giorni lavorativi
Spedizione per posta	nein

Documenti

	Produktblatt Altholz Tischplatten Eiche
	Prospekt Massivholzplatten