



Perline a 3 strati Rovere vecchio legno tipo 1E levigato | fino a 2560 mm lungo

Numero dell'articolo 08-000038



Descrizione

Il rivestimento a parete con struttura a tre strati in legno di recupero è smussato e offre la possibilità di montare singole tavole sia a parete che a soffitto. Le tavole in legno di recupero a 3 strati sono fornite con scanalature longitudinali su due lati e sono collegate con una linguetta esterna fornita. Le lamelle superiori in rovere di recupero tipo 1E sono tagliate e levigate da vecchie travi o tavole. Presentano una leggera tarlatura con crepe. A mano, tutte le doghe sono rattoppate con vero legno o riparate con stucco per legno vecchio, il che garantisce un aspetto naturale e armonioso.

Larghezza disponibile

Larghezza dei listoni compresa tra 100 e 250 mm, disponibile anche in larghezze speciali o fisse su richiesta.

Lunghezze disponibili

in base alla distinta pezzi o alle lunghezze fisse 1500, 1800, 2000, 2200, 2560, 3000, 3500 e 4000 mm, lunghezze superiori a 4000 mm disponibili su richiesta

Struttura

Spessore 19 mm = 6,5/6,5/6,5 mm, altri spessori su richiesta

Strato intermedio

Lo strato intermedio del rivestimento a 3 strati in legno di recupero è costituito da "rovere nuovo" o "abete nuovo". Su richiesta del cliente, lavoriamo gli strati intermedi con proprietà speciali (ad esempio, protezione antincendio o costruzione leggera).

Sostegno/controsostegno

Utilizzando legno di recupero in quercia o, per motivi di prezzo, abete rosso/abete rosso/pino (seconda patina) sul retro, il rivestimento delle pareti rimane più silenzioso e stabile rispetto alle tavole di legno massiccio o alle produzioni industriali a basso prezzo. Il retro non è visibile ed è levigato di serie, non rattoppato.

Campo di applicazione

I rivestimenti per pareti offrono un'ampia gamma di applicazioni per pareti e soffitti.

Ottica: patch

Le crepe o i buchi vengono rattoppati a mano utilizzando solo legno vero. Il risultato è una superficie in legno vecchio visivamente armoniosa e naturale. Non utilizziamo silicone o stucchi chimici simili per i rappezzi, perché rovinano solo l'aspetto e la sensazione di una superficie. Le aree riparate chimicamente attirano la polvere e sono difficili da pulire.

Ottica: classificazione

Solo personale formato e motivato, con sufficiente esperienza, crea superfici in legno antico con un carattere unico. Particolarmente importante è l'aspetto armonioso e la qualità costante di ogni tavola. Linee guida precise e molto intuito per una gradazione equilibrata evitano murali con un "look zebrato", che disturbano l'immagine complessiva e la fanno apparire poco armoniosa.

Ottica: giunti a colla

Le giunzioni a colla sono sempre pressate tra loro e formano un aspetto visivamente uniforme delle tavole. Nel caso di una produzione industriale di qualità inferiore, i giunti di colla aperti non solo compromettono l'aspetto estetico, ma anche la capacità di carico e la durata di vita dei rivestimenti a tre strati.

Ottica: parassiti

Solo un'infestazione di scarafaggi abbellisce il legno vecchio e conferisce alla superficie un aspetto unico. Per i nostri pannelli a tre strati non utilizziamo legno grezzo che sia stato distrutto dal coleottero domestico o dal marciume bianco, marrone e blu.

Standard e certificazione

I seguenti standard si applicano ai prodotti in legno di recupero:

- Resistenza al fuoco EN ISO 9239-1 e/o EN 13501-1
- formaldeide: EN 717-1
- Prova di taglio a pressione: EN 13354
- Test del gap: DIN 68 705-2
- Marcatura CE per prodotti da costruzione non portanti secondo la norma EN 13986
- Dichiarazione di prestazione in abete rosso e rovere disponibile

Specifiche

Categoria	Legno vecchio Pareti e soffitti
Gruppo di prodotti	Rivestimenti di pareti a 3 strati
Lunghezza	secondo lista pezzi da 400 fino 2560 mm

Larghezza	miste da 8 fino a 22 cm, in maggioranza da 12 a 18 cm
Spessori	19 mm
Peso kg/m2	16.000
Specie	Rovere Vecchio Legno
Nome botanico	Quercus spp.
Tipo di legno	Legno duro
Origine del legno	Croazia Slovenia Europa centrale
Produzione/origine	Austria
Certificazione	non certificato Marcatura CE
Colore	marrone chiaro
Tonalità	colore medio
Profilo	fresata-fresata e linguetta
Costruzione	costruzione a 3 strati
Qualità anteriore	legno vecchio 2. patina (dal 2. strato in poi)
Collegamento	fresata-fresata e linguetta
Struttura di superficie	levigato
Trattamento di superficie	non trattato
Umidità	10% ± 2%
Numero di tariffa doganale	44219900
Imballaggio	sfusi
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 3 - 6 settimane
Spedizione per posta	nein

Documenti

 [Prospekt Altholz](#)