



Sottostruttura Robinia ad incastro | quattro facciate liscio

Numero dell'articolo 10-000006



Descrizione

La robinia, nota anche colloquialmente come "legno di acacia", proviene principalmente dall'Europa orientale e centrale. Il legno duro della robinia è resistente, elastico e molto durevole (classe di durabilità 1-2). Grazie alle sue buone proprietà legnose e all'elevata resistenza, la robinia è molto richiesta come legno per uso esterno. Viene spesso utilizzato come "legno per parchi giochi", ma anche per decking e come legname da costruzione. Il durame ha un colore che va dal giallo al verde-marrone. La sottostruttura proviene da disboscamento legale e sostenibile. La sottostruttura è grezza, incollata in più strati, giuntata a pettine e piallata su 4 lati.

Classificazione

Le sottostrutture (UK) sono generalmente disponibili in qualità standard. Occasionalmente, possono verificarsi sottostrutture con danni, crepe, aree non piallate in modo pulito e nodi di caduta. La merce non viene risistemata e contiene quindi tutti i gradi dalla A alla C. In alcuni casi, i singoli listelli della sottostruttura non possono essere utilizzati nella loro intera lunghezza e devono essere tagliati in loco a una lunghezza adeguata. Si consiglia di prevedere almeno il 10% della merce come riserva o scarto.

Montaggio

L'installazione deve essere eseguita a regola d'arte, vale a dire che la distanza massima della sottostruttura non deve superare i 40-45 cm circa. È necessario mantenere una pendenza di almeno il 2% in direzione longitudinale delle tavole. Le tavole del decking devono essere ben ventilate. Il ristagno dell'acqua deve essere evitato con una protezione strutturale del legno, come ad esempio un sottofondo in gomma o plastica. Per l'installazione utilizzare esclusivamente materiali di fissaggio in acciaio inox (V2A o V4A). I semplici materiali di fissaggio che sono solo galvanizzati reagiscono con gli ingredienti del legno e portano a una decolorazione antiestetica, di solito scura. Se le viti sono visibili, i fori devono essere preforati per evitare crepe e scheggiature dovute alla tensione del legno. Trattare le tavole del decking con un conservante per legno alle estremità per evitare crepe dovute all'essiccazione alle estremità delle tavole.

Specifiche

Categoria	Giardino
Gruppo di prodotti	Sottostruttura
Lunghezze	6000 mm
Larghezze	60 mm

Spessori	45 mm
Peso kg/pezzo	720.000
Specie	Robinia cruda
Nome botanico	Robinia pseudoacacia
Tipo di legno	Legno duro
Origine del legno	Romania
Produzione/origine	Romania
Certificazione	non certificato
Classe di resistenza	2 / resistente, durata da 15 a 25 anni
Costruzione	massiccio giuntato a pettine in lunghezza
Sanguinamento del legno	leggero
Numero di tariffa doganale	44079980
Imballaggio	sfusi
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 3 - 6 settimane
Spedizione per posta	nein

Documenti

	Prospekt Terrassendielen
	Prospekt Holz im Garten
	Tipps und Tricks für Terrassen- und Fassadenbau
	Terrassenmontage Merkblatt