



Tranciati Liquidambar 0.56 mm

Numero dell'articolo 01-000025



Descrizione

Questo legno profuma sottilmente di vaniglia e presenta una venatura spesso irregolare, una lucentezza setosa e una tessitura fine e uniforme. Il durame, di colore da rosato a marrone-grigio rossastro, viene lavorato separatamente dall'alburno, di colore bianco crema con sfumature rossastre.

Nomi commerciali e altri nomi

Abbreviazione DIN EN 13556: LQST

Nome botanico: Liquidambar styraciflua

Tedesco: Amberbaum, Satin Nussbaum, Satinnuss, Sweet gum

Inglese: Red Gum, Sweet Gum, Satin Walnut

Francese: Noyer satiné, Sweet Gum

Italiano: Liquidambar

Spagnolo: k.A.

Portoghese: k.A.

Olandese: k.A.

Proprietà tecniche del legno

Peso fresco/verde: n.d. kg/m³

Densità aria secca (12-15% u): 550 - 650 kg/m³

Resistenza alla trazione: n.d. N/mm²

Resistenza alla compressione: 38 - 45 N/mm²

Resistenza alla flessione: 80-90 N/mm²

Resistenza al taglio: 8-9 N/mm²

Durezza secondo Brinell BII: 42 N/mm²

Durezza secondo Brinell: 20 N/mm²

Ritiro differenziale (radiale): n.d.

Ritiro differenziale (tangenziale): n.d.

Durata naturale (DIN-EN 350-2): n.d.

I valori delle proprietà tecniche di una specie legnosa si riferiscono a un contenuto di umidità del legno compreso tra u 12% e 15%. Dati senza garanzia.

Occasione

L'albero dell'ambra si trova negli Stati Uniti meridionali, in Messico e in America centrale.

Tronco e corteccia

L'albero dell'ambra cresce fino a 45 m di altezza e può raggiungere un diametro di 60-100 cm.

Caratteristiche e colore del legno

Il legno è caratterizzato da una venatura irregolare, da una tessitura fine e uniforme e da una lucentezza setosa (odore di vaniglia). L'alburno bianco crema con sfumature rossastre e il durame lucido da rosato a grigio bruno rossastro vengono lavorati separatamente.

Legni di ricambio

Noce europeo, faggio con durame, frassino con durame



Letteratura

- *Atlante del legno | 6a edizione nel 2006 | Rudi Wagenführ*
- *Scienza del legno volume 1-3 | 1982 | Hans Heinrich Bosshard*
- *Proprietà e dimensioni del nucleo delle specie legnose | 1989 | Jürgen Sell / Lignum Svizzera*

Specifiche

Categoria	Tranciati
Gruppo di prodotti	Impiallacciatura tranciata
Spessori	0.56 mm
Peso kg/m2	0.310
Specie	Liquidambar
Nome botanico	Liquidambar styraciflua
Tipo di legno	Legno duro
Occorrenza principale	America del Nord
Origine del legno	Stati Uniti d'America
Produzione/origine	Stati Uniti d'America
Certificazione	non certificato FSC®100%
Colore	marrone
Tonalità	colore medio
Uso	mobili interno
Numero di tariffa doganale	44089000
Imballaggio	in pacco, circa 24-32 fogli
Articoli a magazzino	sì
Data di consegna	circa 3 - 6 giorni lavorativi
Spedizione per posta	nein

Documenti

	Prospekt Furniere & Massivholz
	Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration
