



Tranciati Cirmolo 2.40 mm

Numero dell'articolo 01-000044



Descrizione

Il pino cembro, chiamato anche pino cembro, è una specie arborea di alta montagna e molto ricca di resina. L'alburno è bianco-giallastro, il durame bruno-giallastro striato o figurato. Gli anelli annuali del pino cembro sono generalmente molto stretti. I nodi bruno-rossastri rendono questo legno particolarmente decorativo.

Nomi commerciali e altri nomi

Abbreviazione DIN EN 13556: PNCM

Nome botanico: Pinus cembra

Tedesco: Arve, Zirbe, Zirbelkiefer

Inglese: Cembra pine, Swiss pine, White pine

Francese: Pin cembre, Pin cembro, Alvies

Italiano: Pino cembro, Cirmolo, Zimbro

Spagnolo: Pinus cembra, el Pino cembro, Pino cembra, Cembro

Portoghese: Pinus cembra

Olandese: Alpenden

Proprietà tecniche del legno

Peso fresco/verde: n.d. kg/m³

Densità di massa secca all'aria (12-15% u): 430 - 500 kg/m³

Resistenza alla trazione: 89 N/mm²

Resistenza alla compressione: 40 N/mm²

Resistenza alla flessione: 68 N/mm²

Resistenza al taglio: n.d. N/mm²

Durezza secondo Brinell BI: 34 N/mm²

Durezza secondo Brinell: 15 N/mm²

Ritiro differenziale (radiale): 0,11%

Ritiro differenziale (tangenziale): 0,23

Durata naturale (DIN-EN 350-2): n.d.

I valori delle proprietà tecniche di una specie legnosa si riferiscono a un contenuto di umidità del legno compreso tra u 12% e 15%. Dati senza garanzia.

Occasione

In Europa centrale, soprattutto nelle Alpi: Francia meridionale, Svizzera, Austria e Baviera ad altitudini fino a circa 2000 m, nel Kapathen ad altitudini fino a circa 2400 m, ma anche nella Russia settentrionale e in Siberia.

Tronco e corteccia d'albero

Il pino cembro è un albero alto fino a 20 m con diametri fino a 0,4 m, raramente ben cresciuto. La corteccia del pino è liscia da giovane e grigio-verde, poi grigio-marrone e un po' verrucosa, spessa, grigio-marrone e screpolata da vecchia.

Caratteristiche e colore del legno

I numerosi nodi scuri incarniti sono caratteristici del pino cembro. Gli anelli annuali del pino cembro sono molto stretti, i canali di resina grandi e numerosi. Il pino cembro è un legno decorativo. L'alburno e il durame sono nettamente separati nel pino cembro. L'alburno è bianco-giallastro con una lucentezza setosa, mentre il durame è rossastro chiaro quando è fresco, ma si scurisce rapidamente fino a raggiungere la tonalità del pino quando è esposto alla luce.

Legni di ricambio

Pino di Weymouth, pino siberiano, abete rosso e abete rosso

Letteratura

- *Atlante del legno | 6a edizione nel 2006 | Rudi Wagenführ*
- *Scienza del legno volume 1-3 | 1982 | Hans Heinrich Bosshard*
- *Proprietà e dimensioni del nucleo delle specie legnose | 1989 | Jürgen Sell / Lignum Svizzera*

Specifiche

Categoria	Tranciati
Gruppo di prodotti	Impiallacciatura tranciata
Spessori	2.50 mm
Peso kg/m2	1.200
Specie	Cirmolo
Nome botanico	Pinus cembra
Tipo di legno	Conifera
Occorrenza principale	Europa
Origine del legno	Italia Austria Svizzera
Produzione/origine	Austria
Certificazione	non certificato 100% PEFC
Colore	giallo
Tonalità	chiaro
Uso	mobili interno
Numero di tariffa doganale	44081000
Imballaggio	in pacco, circa 6 fogli
Articoli a magazzino	si
Data di consegna	circa 3 - 6 giorni lavorativi
Spedizione per posta	nein

Documenti



Prospekt Furniere & Massivholz



Produktblatt Furnier-Imager



Produktblatt mtextur



Holzdeklaration
