



Pannello trucolare P2/E1 placcato Cilieglio americano | A/B falegnameria | dogato

Numero dell'articolo 04-000495



Descrizione

Produciamo pannelli trucolari impiallacciati di alta qualità E1 o CARB P2 in oltre 120 diverse specie di legno impiallacciato. I pannelli trucolari, spesso indicati come pannelli piani pressati (da P2 a P7, ex FYP), sono costituiti da trucioli incollati di diverse dimensioni.

Incollaggio

Pannello trucolare E1, incollaggio dell'impiallacciatura frontale senza formaldeide, certificato di prova E1 nel composito

Area di applicazione

Arredamento di mobili e interni, nonché allestimento di negozi e fiere come frontali, imbottiture, carcasse e pannelli posteriori

Tecniche di giunzione

Si distinguono le seguenti tecniche di giunzione, in base alle quali i singoli fogli di impiallacciatura vengono uniti l'uno all'altro: toppati, listellati (detti anche listellari o mixmatch), spinti o spinti a torsione.

Formati standard

2500 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm, 2800 x 2070 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, altri formati o tagli a formato fisso su richiesta

Spessore standard incl. impiallacciatura

04, 09, 11, 13/14, 16/17, 19/20, 23, 25/26, 29, 39, 51, 61 mm, altri spessori su richiesta

Versioni del pannello di supporto

Pannello truciolare impiallacciato privo di formaldeide, pannello truciolare impiallacciato resistente all'acqua, pannello truciolare impiallacciato ignifugo
Si prega di informarsi su formati, spessori e disponibilità in ogni caso.

Impiallaccature, massa fissa e bordi dell'impiallaccatura

Forniamo impiallaccature abbinata, stucco per impiallaccatura con o senza rivestimento in vello sul retro e bordi per impiallaccatura per tutti i pannelli truciolari impiallacciati. Basta chiedere a noi.

Specifiche

| Categoria | Pannelli |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Gruppo di prodotti | Pannelli impiallacciati |
| Lunghezze | 2800 mm |
| Largezze | 2070 mm |
| Spessori | 26 mm |
| Tolleranza del spessore | ± 0.5 mm |
| Peso kg/pezzo | 97.950 |
| Specie | Cilieglio americano |
| Nome botanico | Prunus serotina |
| Tipo di legno | Legno duro |
| Origine del legno | Stati Uniti d'America |
| Produzione/origine | Italia Austria Slovacchia |
| Certificazione | non certificato |
| Substrato | truciolare |
| Classe di emissione | E1 |
| Classificazione | P2 |
| Qualità anteriore | A dogato (di qualità falegnameria) |
| Qualità posteriore | B dogato (qualità interna) |
| Struttura di superficie | levigato |
| Trattamento di superficie | non trattato |
| Incollaggio | colla vinilica D3 secondo DIN EN204 |
| Numero di tariffa doganale | 44129900 |
| Imballaggio | sfusi |
| Articoli a magazzino | no |
| Data di consegna | circa 3 - 4 settimane |
| Spedizione per posta | nein |

Documenti

