



Pannello trucolare P2/E1 placcato Rovere con crepe | A/B industriale | dogato

Numero dell'articolo 04-001313



Descrizione

Produciamo pannelli truciolari impiallacciati di alta qualità E1 o CARB P2 in oltre 120 diverse specie di legno impiallacciato. I pannelli truciolari, spesso indicati come pannelli piani pressati (da P2 a P7, ex FYP), sono costituiti da trucioli incollati di diverse dimensioni.

Incollaggio

Pannello truciolare E1, incollaggio dell'impiallacciatura frontale senza formaldeide, certificato di prova E1 nel composito

Area di applicazione

Arredamento di mobili e interni, nonché allestimento di negozi e fiere come frontali, imbottiture, carcasse e pannelli posteriori

Tecniche di giunzione

Si distinguono le seguenti tecniche di giunzione, in base alle quali i singoli fogli di impiallacciatura vengono uniti l'uno all'altro: toppati, listellati (detti anche listellari o mixmatch), spinti o spinti a torsione.

Formati standard

2500 x 1250 mm, 3050 x 1250 mm, 2800 x 2070 mm, 3100 x 2070 mm, 3600 x 2070 mm, altri formati o tagli a formato fisso su richiesta

Spessore standard incl. impiallacciatura

04, 09, 11, 13/14, 16/17, 19/20, 23, 25/26, 29, 39, 51, 61 mm, altri spessori su richiesta

Versioni del pannello di supporto

Pannello truciolare impiallacciato privo di formaldeide, pannello truciolare impiallacciato resistente all'acqua, pannello truciolare impiallacciato ignifugo
Si prega di informarsi su formati, spessori e disponibilità in ogni caso.

Impiallacciatore, massa fissa e bordi dell'impiallacciatore

Forniamo impiallacciatore abbinato, stucco per impiallacciatore con o senza rivestimento in velluto sul retro e bordi per impiallacciatore per tutti i pannelli truciolari impiallacciati. Basta chiedere a noi.

Specifiche

Categoria	Pannelli
Gruppo di prodotti	Pannelli impiallacciati
Lunghezze	2800 mm
Largezze	2070 mm
Spessori	19 mm
Tolleranza del spessore	± 0.5 mm
Peso kg/pezzo	71.580
Specie	Rovero europeo crepe
Nome botanico	Quercus robur/Quercus petraea
Tipo di legno	Legno duro
Origine del legno	Europa centrale
Produzione/origine	Italia Austria Slovacchia
Certificazione	non certificato
Substrato	truciolare
Classe di emissione	E1
Classificazione	P2
Qualità anteriore	A dogato (di qualità falegnameria)
Qualità posteriore	B dogato (qualità interna)
Struttura di superficie	non levigato, non stuccato
Trattamento di superficie	non trattato
Incollaggio	colla vinilica D3 secondo DIN EN204
Numero di tariffa doganale	44129900
Imballaggio	sfusi
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 3 - 4 settimane
Spedizione per posta	nein

Documenti

