



Pannello a 3 strati Rovere vecchio legno tipo 2E | spazzolato fortemente

Numero dell'articolo 06-001636



Descrizione

Le doghe di copertura in rovere vecchio tipo 2E sono tagliate da vecchie travi o tavole e spazzolate. Presentano una leggera tarlatura con crepe. A mano, tutte le doghe sono rattoppate con vero legno o riparate con stucco per legno vecchio, il che garantisce un aspetto naturale e armonioso.

Lunghezze disponibili

1500, 1800, 2000, 2200, 2560, 3000, 3500 e 4000 mm; in alcuni casi sono possibili o disponibili anche formati intermedi.

Struttura

Spessore 19 mm = 6,5/6,5/6,5 mm, Spessore 27 mm = 6,5/15,0/6,5 mm, Spessore 42 mm = 6,5/30,0/6,5 mm

Strato intermedio

Lo strato intermedio dei pannelli a 3 strati di legno vecchio è costituito da "rovere nuovo". Su richiesta del cliente, lavoriamo gli strati intermedi con proprietà speciali (ad esempio, protezione antincendio o costruzione leggera).

Inversione laterale/controcorrente

Sul retro si utilizza il rovere vecchio (seconda patina) o il rovere nuovo. Le lamelle sono in parte appiattite in lunghezza. Il retro è levigato di serie, non è stato rattoppato o riparato con stucco per legno vecchio.

Campo di applicazione

Le tavole offrono una varietà di usi, come rivestimenti per pareti, mobili, porte, parquet, ecc.

Aspetto: rattoppato o riparato con stucco per legno vecchio.

Le crepe o i buchi vengono rattoppati a mano con legno vero o con stucco per legno vecchio (facile da affondare). Il risultato è una superficie in legno vecchio visivamente coerente e naturale.

Ottica: classificazione

Solo personale preparato e motivato, con sufficiente esperienza, crea superfici in legno antico con un carattere unico. Un aspetto armonioso e una qualità costante per

ogni pannello sono particolarmente importanti. Linee guida precise e molto intuitive per una gradazione equilibrata impediscono che le immagini del pannello abbiano un "aspetto zebrato", che disturba l'immagine complessiva e la fa apparire poco armoniosa.

Ottica: giunti a colla

I giunti di colla sono sempre pressati tra loro e formano un pannello visivamente uniforme. Nel caso di una produzione industriale di qualità inferiore, i giunti di colla aperti non solo compromettono l'aspetto, ma anche la capacità di carico e la durata di un pannello a tre strati.

Ottica: parassiti

Solo un'infestazione di scarafaggi abbellisce il legno vecchio e conferisce alla superficie un aspetto unico. Per i nostri pannelli a tre strati non utilizziamo legno grezzo che sia stato distrutto dal coleottero domestico o dal marciume bianco, marrone e blu.

Standard e certificazione

I seguenti standard si applicano ai prodotti di scarto del legno:

- -Resistenza al fuoco EN ISO 9239-1 e/o EN 13501-1 per legno di quercia RF2 (B1)
- formaldeide: EN 717-1
- Prova di taglio a pressione: EN 13354
- Prova di rottura: DIN 68 705-2
- Marcatura CE per prodotti da costruzione non portanti secondo la norma EN 13986
- Dichiarazione di prestazione disponibile in abete rosso e quercia

Specifiche

| Categoria | Legno vecchio Pannelli |
|----------------------------|--------------------------------|
| Gruppo di prodotti | Pannelli massicci a 3 strati |
| Lunghezze | 2200 mm |
| Largezze | 1220 mm |
| Spessori | 19 mm |
| Tolleranza del spessore | ± 1.0 mm |
| Specie | Rovere Vecchio Legno |
| Nome botanico | Quercus spp. |
| Tipo di legno | Legno duro |
| Origine del legno | Croazia Slovenia |
| Produzione/origine | Germania Austria |
| Certificazione | non certificato Marcatura CE |
| Costruzione | costruzione a 3 strati |
| Qualità anteriore | visibile |
| Qualità posteriore | non visibile |
| Lamelle | intero (continua) |
| Larghezza stecca | miste da 80 mm in giù |
| Struttura di superficie | spazzolato |
| Trattamento di superficie | non trattato |
| Umidità | 8% ± 2% |
| Incollaggio | D3 nach DIN/EN204 |
| Numero di tariffa doganale | 44219900 |
| Imballaggio | sfusi |

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Articoli a magazzino | si |
| Data di consegna | circa 3 - 6 giorni lavorativi |
| Spedizione per posta | nein |

Documenti



Prospekt Altholz



Prospekt Altholtoberflächen