



## Pannello a 3 strati Rovere vecchio legno tipo 3E | tritato | spazzolato

Numero dell'articolo 06-001647



---

## Descrizione

Le lamelle di copertura in rovere vecchio tipo 3E sono ricavate da vecchie travi o tavole e tagliate a macchina. Presentano una leggera tarlatura con crepe. A mano, tutte le tavole sono rattoppate con vero legno, il che garantisce un aspetto naturale e armonioso.

### Lunghezze disponibili

1500, 1800, 2000, 2200, 2560, 3000, 3500 e 4000 mm

### Struttura

Spessore 19 mm = 6,5/6,5/6,5 mm, Spessore 27 mm = 6,5/15,0/6,5 mm, Spessore 42 mm = 6,5/30,0/6,5 mm

### Strato intermedio

Lo strato intermedio dei pannelli a 3 strati di legno vecchio è costituito da "rovere nuovo". Su richiesta del cliente, lavoriamo gli strati intermedi con proprietà speciali (ad esempio, protezione antincendio o costruzione leggera).

### Inversione laterale/controcorrente

Sul retro si utilizza il rovere vecchio (seconda patina) o il rovere nuovo. Le lamelle sono in parte appiattite in lunghezza. Il retro è levigato di serie e non è stato rattoppato.

### Campo di applicazione

Le tavole offrono una varietà di usi, come rivestimenti per pareti, mobili, porte, parquet, ecc.

### Aspetto: rattoppato o riparato con stucco per legno vecchio

Le crepe o i buchi vengono rattoppati a mano con legno vero o con stucco per legno vecchio (facile da affondare). Il risultato è una superficie in legno vecchio visivamente coerente e naturale.

### Ottica: classificazione

Solo personale preparato e motivato, con sufficiente esperienza, crea superfici in legno antico con un carattere unico. Un aspetto armonioso e una qualità costante per ogni pannello sono particolarmente importanti. Linee guida precise e molto intuitive per una gradazione equilibrata impediscono che le immagini del pannello abbiano un "aspetto zebra", che disturba l'immagine complessiva e la fa apparire poco armoniosa.

## Ottica: giunti a colla

I giunti di colla sono sempre pressati tra loro e formano un pannello visivamente uniforme. Nel caso di una produzione industriale di qualità inferiore, i giunti di colla aperti non solo compromettono l'aspetto, ma anche la capacità di carico e la durata di un pannello a tre strati.

## Ottica: parassiti

Solo un'infestazione di scarafaggi abbellisce il legno vecchio e conferisce alla superficie un aspetto unico. Per i nostri pannelli a tre strati non utilizziamo legno grezzo che sia stato distrutto dal coleottero domestico o dal marciume bianco, marrone e blu.

## Standard e certificazione

I seguenti standard si applicano ai prodotti di scarto del legno:

- -Resistenza al fuoco EN ISO 9239-1 e/o EN 13501-1 per legno di quercia RF2 (B1)
- formaldeide: EN 717-1
- Prova di taglio a pressione: EN 13354
- Prova di rottura: DIN 68 705-2
- Marcatura CE per prodotti da costruzione non portanti secondo la norma EN 13986
- Dichiarazione di prestazione disponibile in abete rosso e quercia

## Specifiche

| Categoria                  | Legno vecchio   Pannelli          |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Gruppo di prodotti         | Pannelli massicci a 3 strati      |
| Lunghezze                  | 4000 mm                           |
| Largezze                   | 1025 mm                           |
| Spessori                   | 25 mm                             |
| Tolleranza del spessore    | ± 2.0 mm                          |
| Specie                     | Rovere Vecchio Legno              |
| Nome botanico              | Quercus spp.                      |
| Tipo di legno              | Legno duro                        |
| Origine del legno          | Croazia   Slovenia                |
| Produzione/origine         | Austria                           |
| Certificazione             | non certificato   Marcatura CE    |
| Costruzione                | costruzione a 3 strati            |
| Qualità anteriore          | visibile                          |
| Qualità posteriore         | non visibile                      |
| Lamelle                    | intero (continua)                 |
| Larghezza stecca           | miste da 80 mm in sù              |
| Struttura di superficie    | tritato a la machine e spazzolato |
| Trattamento di superficie  | non trattato                      |
| Umidità                    | 8% ± 2%                           |
| Incollaggio                | D3 nach DIN/EN204                 |
| Numero di tariffa doganale | 44219900                          |
| Imballaggio                | sfusi                             |
| Articoli a magazzino       | no                                |
| Data di consegna           | circa 3 - 6 settimane             |

---

Spedizione per posta

nein

---

## Documenti



Prospekt Altholz



Prospekt Altholtoberflächen

---