



Pannello a 3 strati Rovere vecchio legno tipo 4E | bruciata dal sole | spazzolato

Numero dell'articolo 06-001793



Descrizione

Le doghe superiori in rovere vecchio tipo 4E sono ricavate da vecchie travi originali segate o tagliate a mano o da pareti di tronchi bruciati dal sole, pulite e leggermente spazzolate. A mano, tutte le tavole sono rattoppate con vero legno, il che garantisce un aspetto naturale e armonioso..

Lunghezze disponibili

1500, 1800, 2000, 2200, 2560, 3000, 3500 e 4000 mm

Struttura

Spessore 19 mm = 6,5/6,5/6,5 mm, Spessore 27 mm = 6,5/15,0/6,5 mm, Spessore 42 mm = 6,5/30,0/6,5 mm

Strato intermedio

Lo strato intermedio dei pannelli a 3 strati di legno vecchio è costituito da "rovere nuovo". Su richiesta del cliente, lavoriamo gli strati intermedi con proprietà speciali (ad esempio, protezione antincendio o costruzione leggera).

Inversione laterale/controcorrente

Sul retro si utilizza il rovere vecchio (seconda patina) o il rovere nuovo. Le lamelle sono in parte appiattite in lunghezza. Il retro è levigato come standard e non è stato rattoppato.

Campo di applicazione

Le tavole offrono una varietà di usi, come rivestimenti per pareti, mobili, porte, parquet, ecc.

Aspetto: rattoppato o riparato con stucco per legno vecchio.

Le crepe o i buchi vengono rattoppati a mano con legno vero o con stucco per legno vecchio (facile da affondare). Il risultato è una superficie in legno vecchio visivamente coerente e naturale.

Ottica: classificazione

Solo personale preparato e motivato, con sufficiente esperienza, crea superfici in legno antico con un carattere unico. Un aspetto armonioso e una qualità costante per ogni pannello sono particolarmente importanti. Linee guida precise e molto intuitive per una gradazione equilibrata impediscono che le immagini del pannello abbiano

un "aspetto zebra", che disturba l'immagine complessiva e la fa apparire poco armoniosa.

Ottica: giunti a colla

I giunti di colla sono sempre pressati tra loro e formano un pannello visivamente uniforme. Nel caso di una produzione industriale di qualità inferiore, i giunti di colla aperti non solo compromettono l'aspetto, ma anche la capacità di carico e la durata di un pannello a tre strati.

Ottica: parassiti

Solo un'infestazione di scarafaggi abbellisce il legno vecchio e conferisce alla superficie un aspetto unico. Per i nostri pannelli a tre strati non utilizziamo legno grezzo che sia stato distrutto dal coleottero domestico o dal marciume bianco, marrone e blu.

Standard e certificazione

I seguenti standard si applicano ai prodotti di scarto del legno:

- -Resistenza al fuoco EN ISO 9239-1 e/o EN 13501-1 per legno di quercia RF2 (B1)
- formaldeide: EN 717-1
- Prova di taglio a pressione: EN 13354
- Prova di rottura: DIN 68 705-2
- Marcatura CE per prodotti da costruzione non portanti secondo la norma EN 13986
- Dichiarazione di prestazione disponibile in abete rosso e quercia

Specifiche

Categoria	Legno vecchio Pannelli
Gruppo di prodotti	Pannelli massicci a 3 strati
Lunghezze	3500 mm
Largezze	1025 mm
Spessori	25 mm
Tolleranza del spessore	± 2.0 mm
Specie	Rovere Vecchio Legno strato originale
Nome botanico	Quercus spp.
Tipo di legno	Legno duro
Origine del legno	Croazia Slovenia
Produzione/origine	Austria
Certificazione	non certificato Marcatura CE
Costruzione	costruzione a 3 strati
Qualità anteriore	visibile
Qualità posteriore	non visibile
Lamelle	intero (continua)
Larghezza stecca	miste da 80 mm in giù
Struttura di superficie	tritato mano
Trattamento di superficie	non trattato
Umidità	8% ± 2%
Incollaggio	D3 nach DIN/EN204
Numero di tariffa doganale	44219900
Imballaggio	sfusi

Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 3 - 6 settimane
Spedizione per posta	nein

Documenti



Prospekt Altholz



Prospekt Altholtoberflächen