



"Fürstliche Mini-Dielen" by Atlas Holz AG | Rovere
| colore 125 | selezione 3

Numero dell'articolo 07-000326



Descrizione

La collezione "Fürstliche Mini-Dielen 38 by Atlas Holz AG" è una tavola a 3 strati con uno strato di usura di 3,8 mm. Tutte le superfici sono realizzate con oli e cere naturali dure (ossidative) a base di materie prime rinnovabili.

Spessore e costruzione

15 mm, ad esempio strato superiore di quercia 3,8 mm, strato intermedio di conifera 7,4 mm, strato posteriore di quercia 3,8 mm con contenuto di alburno

Strato di usura

3,8 mm

Lunghezza della tavola

da 1800 a 3200 mm, a seconda della disponibilità

Larghezza della tavola

170, 200, 230 e 260 mm, stessa quantità di m2 per larghezza, stessa quantità di m1 per larghezza disponibile con sovrapprezzo

Trattamento della superficie

- oliato ossidativamente
- grezzo non trattato

- Laccato opaco

struttura superficiale

- Spazzolato o strutturato
- sabbiato
- Piallato a mano o scavato a mano con un sovrapprezzo
- finito (reso vecchio)
- Levigato con supplemento
- Smussato con un sovrapprezzo
- asciugato all'aria con un supplemento
- Segato con segni di sega con supplemento di prezzo

Gradi

- Selezione 1 / selezione del legno senza nodi con nodi e nodi fino a max. 1,5 cm
- Assortimento 2 / selezione di legno senza nodi con nodi (nodi sonori) e incastri fino a max. 5 cm
- Selezione 3 / selezione del legno rustico come cresciuto con nodi, nodi e chiodi

Incollaggio

A pressione e a caldo con Kaurit e colla bianca. I valori di emissione sono inferiori ai requisiti di legge.

Struttura

Le tavole del parquet sono incastrate e scanalate tutt'intorno. I bordi sono leggermente smussati.

Tipi di legno e colori

Rovere in oltre 20 colori, dal più chiaro al più scuro, rovere al vapore, rovere affumicato, altri tipi di legno a seconda della disponibilità.

Umidità del legno

circa l'8 % di umidità del legno, che può essere determinata solo tramite test al forno a causa del trattamento superficiale.

Installazione e riscaldamento a pavimento

I listoni di parquet devono essere incollati completamente al sottofondo con un adesivo elastico e privo di solventi, come SikaBond®-54 FC EC1. I listoni sono adatti al riscaldamento a pavimento, ma la temperatura superficiale non deve superare i 23-26°C e la temperatura di mandata del riscaldamento a pavimento non deve superare i 35-40°C. **Si prega di osservare le istruzioni per la cura riportate nella sezione Download.**

Clima in camera

Il mantenimento del valore del parquet e anche il benessere delle persone richiedono un clima ambientale sano di 18-21°C con un'umidità relativa di circa il 50-60%. Se l'umidità dell'aria scende significativamente al di sotto di questo livello durante il periodo di riscaldamento, si raccomanda l'uso di umidificatori d'aria per evitare l'essiccazione estrema del parquet. Se l'umidità dell'aria scende al di sotto del livello normale, è prevedibile la formazione di giunti. Di solito le giunzioni si richiudono dopo il periodo di riscaldamento. Durante il periodo di riscaldamento, le assi del pavimento possono seccarsi molto. Questo può portare a un aumento delle crepe da ritiro. Con l'umidità ambientale normale, questi si richiudono in gran parte. Variazioni troppo brusche dell'umidità delle tavole provocano tensioni di ritiro negli strati incollati e in casi estremi si verificano danni irreparabili, per i quali non ci assumiamo alcuna responsabilità.

Istruzioni per la cura e la pulizia

Le assi del pavimento possono essere pulite a secco solo spazzando o passando l'aspirapolvere entro i primi 14 giorni dalla fine dei lavori. La superficie di olio o cera ha bisogno di questo tempo per raggiungere la sua durezza e resistenza finale. Per proteggere le tavole, utilizzare solo materiale di rivestimento adeguato, ad esempio pannelli in fibra di legno, cartone o tessuto (a seconda della sollecitazione). Il vello di schiuma non è adatto! Dopo 14 giorni, il pavimento deve essere trattato con Naturhaus Refresher o Naturhaus Ambientic. Le assi del pavimento devono essere trattate con cura prima dell'uso. Il prodotto "Naturhaus Refresher" è disponibile nei colori incolore, bianco o rovere affumicato. Per la pulizia, utilizzare esclusivamente un mocio di cotone, acqua calda e l'additivo per mocio Naturhaus Clean & Polish, disponibile in bianco o incolore. **Si prega di osservare le istruzioni per la cura riportate nella sezione Download.**

Specifiche

Categoria	Pavimenti
Gruppo di prodotti	Parquet monoplancia
Lunghezza	lunghezze miste da 1600 a 3200 mm, secondo disponibilità
Larghezza	170/200/230/260 mm la stessa quantità m2 per larghezza
Spessore	15 mm
Tolleranza del spessore	± 0.4 mm
Peso kg/m2	9.700
Specie	Rovero europeo
Origine	Germania
Origine del legno	Europa centrale Europa orientale
Produzione/origine	Germania
Colore	marrone
Durezza Brinell	37 N/mm²
Collezione	pavimento di pregio in formato piccolo
Design	pavimento a doga corta a lamella unica
Costruzione	costruzione a 3 strati
Selezione	selezione 3
Strato di usura	circa 3.8 mm
Collegamento	maschio e femmina
Struttura di superficie	spazzolato
Trattamento di superficie	ossidabilmente oliato
	due facciate
Posa	incollaggio su tutta la superficie
Riscaldamento a pavimento adatto	si (vedi informazioni)
Resistenza termica (EN 14342)	0.088 m²k/W (gemäss EN14342)
Classificazione al fuoco (EN 13501-1)	Cfl-s1
Omologazione	si
Contenuto di formaldeide (EN 717-1)	E1
Emissione di PCP (CEN / TR 14823)	< 5 ppm
Numero di tariffa doganale	44187500

Imballaggio	impacchettati singoli
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 8 - 12 settimane
Spedizione per posta	nein

Documenti



Prospekt Fürstliche Schlossdielen



Fürstliche Schlossdielen Pflegeanweisung



Fürstliche Schlossdielen Verlegeanweisung



Produktblatt Fürstliche Schlossdielen



Produktblatt Fürstliche Schlossdielen Sortierungen