



## Perline a 3 strati Ab/Pi vecchio legno tipo 1C levigato | fino a 4000 mm lungo

Numero dell'articolo 08-000005



---

## Descrizione

Il rivestimento a parete con struttura a tre strati in legno di recupero è smussato e offre la possibilità di montare singole tavole sia a parete che a soffitto. Le tavole in legno vecchio a 3 strati sono dotate di scanalature longitudinali su due lati e sono collegate con una linguetta esterna fornita. Le lamelle superiori in legno vecchio di abete rosso/abete rosso/pino di tipo 1C (seconda patina) sono ricavate da vecchie travi o vecchie assi del pavimento, pesantemente trattate con vapore e levigate. Presentano un disegno intensivo di vermi con crepe.

## Larghezza disponibile

Larghezza delle tavole compresa tra 100 e 300 mm, su richiesta del cliente anche in larghezze speciali o fisse

## Lunghezze disponibili

in base alla lista dei pezzi o alle lunghezze fisse di 1500, 1800, 2000, 2200, 2560, 3000, 3500 e 4000 mm, lunghezze superiori a 4000 mm disponibili su richiesta.

## Struttura

Spessore 19 mm = 6,5/6,5/6,5 mm, altri spessori su richiesta

## Strato intermedio

Lo strato intermedio del rivestimento a 3 strati in legno vecchio è costituito da "abete nuovo". Su richiesta del cliente, lavoriamo gli strati intermedi con proprietà speciali (ad esempio, protezione antincendio o costruzione leggera).

# Lato posteriore/controspinta

Utilizzando il legno di recupero (2a patina) sul retro, il rivestimento delle pareti rimane più silenzioso e stabile rispetto alle tavole di legno massiccio o alle produzioni industriali a basso prezzo. Il retro è levigato come standard e non è stato rattoppato.

## Campo di applicazione

I rivestimenti per pareti offrono un'ampia gamma di applicazioni per pareti e soffitti.

## Ottica: patch

Le crepe o i buchi vengono rattoppati esclusivamente a mano con legno vero. Il risultato è una superficie in legno vecchio visivamente armoniosa e naturale. Non utilizziamo silicone o stucchi chimici simili per i rappezi, perché rovinano solo l'aspetto e la sensazione di una superficie. Le aree riparate chimicamente attirano la polvere e sono difficili da pulire.

## Ottica: classificazione

Solo personale formato e motivato, con sufficiente esperienza, crea superfici in legno antico con un carattere unico. Particolarmente importante è l'aspetto armonioso e la qualità costante di ogni tavola. Linee guida precise e molto intuito per una gradazione equilibrata evitano murales con un "look zebrato", che disturbano l'immagine complessiva e la fanno apparire poco armoniosa.

## Ottica: giunti a colla

Le giunzioni a colla sono sempre pressate tra loro e formano un aspetto visivamente uniforme delle tavole. Nel caso di una produzione industriale scadente, i giunti di colla aperti non solo compromettono l'aspetto estetico, ma anche la capacità di carico e la durata di un rivestimento murale a tre strati.

## Ottica: parassiti

Solo un'infestazione di scarafaggi abbellisce il legno vecchio e conferisce alla superficie un aspetto unico. Per i nostri pannelli a tre strati non utilizziamo legno grezzo che sia stato distrutto dal coleottero domestico o dal marciume bianco, marrone e blu.

## Standard e certificazione

- I seguenti standard si applicano ai prodotti in legno di recupero:
- Resistenza al fuoco EN ISO 9239-1 e/o EN 13501-1
  - formaldeide: EN 717-1
  - Prova di taglio a pressione: EN 13354
  - Test del gap: DIN 68 705-2
  - Marcatura CE per prodotti da costruzione non portanti secondo la norma EN 13986
  - Dichiarazione di prestazione in abete rosso e rovere disponibile

## Specifiche

Categoria	Legno vecchio   Pareti e soffitti
Gruppo di prodotti	Rivestimenti di pareti a 3 strati
Lunghezza	secondo lista pezzi da 3501 fino 4000 mm
Larghezza	miste da 8 fino a 22 cm, in maggioranza da 12 a 18 cm

Spessori	19 mm
Peso kg/m2	9.200
Specie	Abete Vecchio Legno evaporato
Nome botanico	Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris
Tipo di legno	Conifera
Origine del legno	Europa centrale
Produzione/origine	Austria
Certificazione	non certificato   Marcatura CE
Colore	marrone
Tonalità	colore medio
Profilo	fresata-fresata e linguetta
Costruzione	costruzione a 3 strati
Qualità anteriore	legno vecchio 2. patina (dal 2. strato in poi)
Collegamento	fresata-fresata e linguetta
Struttura di superficie	levigato
Trattamento di superficie	non trattato
Umidità	10% ± 2%
Numero di tariffa doganale	44219900
Imballaggio	sfusi
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 3 - 6 settimane
Spedizione per posta	nein

## Documenti



Prospekt Altholz