



Perline a 3 strati Ab/Pi vecchio legno tipo 1G spazzolato

Numero dell'articolo 08-000010



Descrizione

Il rivestimento a parete con struttura a tre strati in legno di recupero è smussato e offre la possibilità di montare singole tavole sia a parete che a soffitto. Le tavole in legno di recupero a 3 strati sono dotate di linguetta e scanalatura su tutto il perimetro. Le lamelle superiori in abete rosso/abete/pino di recupero di tipo 1G sono tagliate da vecchie travi o vecchie assi del pavimento (seconda patina), vaporizzate e spazzolate. Presentano un disegno intensivo di vermi con crepe.

Larghezza disponibile

Larghezza dei listoni compresa tra 150 e 330 mm, disponibile anche in larghezze speciali o fisse con un sovrapprezzo.

Lunghezze disponibili

con cadute da 1800 a 5000 mm, disponibili anche in lunghezze fisse con un sovrapprezzo

Struttura

Spessore 19 mm = 6,5/6,5/6,5 mm, altri spessori su richiesta

Strato intermedio

Lo strato intermedio del rivestimento a 3 strati in legno di recupero è costituito da "abete rosso nuovo".

Lato posteriore/controspinta

Il fondo è in abete rosso/abete nuovo di serie, levigato e non rattoppato.

Campo di applicazione

I rivestimenti a parete offrono svariate possibilità di utilizzo per pareti e soffitti.

Ottica: patch

Le crepe o i buchi vengono riparati a mano con legno vero o parzialmente rattoppati con stucco per legno vecchio. Il risultato è una superficie in legno vecchio visivamente armoniosa e naturale. Non utilizziamo silicone o stucchi chimici simili per i rappezi, poiché questi disturbano solo l'aspetto e la sensazione di una superficie. Le aree riparate chimicamente attirano la polvere e sono difficili da pulire.

Ottica: classificazione

Solo personale formato e motivato, con sufficiente esperienza, crea superfici in legno antico con un carattere unico. Particolarmente importante è l'aspetto armonioso e la qualità costante di ogni tavola. Linee guida precise e uno spiccato senso per una gradazione equilibrata evitano murales con un "look zebra", che disturbano l'immagine complessiva e la fanno apparire poco armoniosa.

Ottica: parassiti

Solo un'infestazione di scarafaggi abbellisce il legno vecchio e conferisce alla superficie un aspetto unico. Per i nostri pannelli a tre strati non utilizziamo legno grezzo che sia stato distrutto dal coleottero domestico o dal marciume bianco, marrone e blu.

Specifiche

Categoria	Legno vecchio Pareti e soffitti
Gruppo di prodotti	Rivestimenti di pareti a 3 strati
Lunghezza	lunghezze miste da 2000 a 5000 mm, secondo disponibilità
Larghezza	miste da 8 fino a 22 cm, in maggioranza da 12 a 18 cm
Spessori	19 mm
Peso kg/m2	9.200
Specie	Abete Vecchio Legno evaporato
Nome botanico	Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris
Tipo di legno	Conifera
Origine del legno	Europa centrale
Produzione/origine	Austria Slovacchia
Certificazione	non certificato Marcatura CE
Colore	marrone
Tonalità	colore medio
Profilo	lista da pavimento
Costruzione	costruzione a 3 strati
Qualità anteriore	legno vecchio 2. patina (dal 2. strato in poi)
Collegamento	maschio e femmina
Struttura di superficie	spazzolato

Trattamento di superficie	non trattato
Umidità	10% ± 2%
Numero di tariffa doganale	44219900
Imballaggio	sfusi
Articoli a magazzino	no
Data di consegna	circa 3 - 6 settimane
Spedizione per posta	nein

Documenti



Prospekt Altholz
