



Perline a 3 strati Ab/Pi vecchio legno tipo 3C spazzolato | fino a 4000 mm lungo

Numero dell'articolo 08-000025



Descrizione

Il rivestimento a parete con struttura a tre strati in legno di recupero è smussato e offre la possibilità di montare singole tavole sia a parete che a soffitto. Le tavole in legno vecchio a 3 strati sono dotate di scanalature longitudinali su due lati e sono collegate con una linguetta esterna fornita. Le lamelle superiori in abete rosso/abete rosso/pino di vecchio tipo 3C sono tagliate da vecchie tavole, molto vaporizzate e pesantemente spazzolate. Questo conferisce loro un colore marrone scuro-nero. A mano, tutte le tavole sono rattoppate con vero legno, il che garantisce un aspetto naturale e armonioso.

Larghezza disponibile

Larghezza dei listoni compresa tra 100 e 300 mm, disponibile anche in larghezze speciali o fisse su richiesta.

Lunghezze disponibili

in base alla lista dei pezzi o alle lunghezze fisse 1500, 1800, 2000, 2200, 2560, 3000, 3500 e 4000 mm, lunghezze superiori a 4000 mm disponibili su richiesta

Struttura

Spessore 19 mm = 6,5/6,5/6,5 mm, altri spessori su richiesta

Strato intermedio

Lo strato intermedio del rivestimento a 3 strati in legno di recupero è costituito da "abete rosso nuovo". Su richiesta del cliente, lavoriamo gli strati intermedi con proprietà speciali (ad esempio, protezione antincendio o costruzione leggera).

Lato posteriore/controspinta

Utilizzando il legno di recupero (2a patina) sul retro, il rivestimento delle pareti rimane più silenzioso e stabile rispetto alle tavole di legno massiccio o alle produzioni industriali a basso prezzo. Il retro è levigato come di consueto e non è stato rattoppato.

Campo di applicazione

I rivestimenti per pareti offrono un'ampia gamma di applicazioni per pareti e soffitti.

Ottica: patch

Le crepe o i buchi vengono rattoppati a mano utilizzando solo legno vero. Il risultato è una superficie in legno vecchio visivamente armoniosa e naturale. Non utilizziamo silicone o stucchi chimici simili per i rappezi, perché rovinano solo l'aspetto e la sensazione di una superficie. Le aree riparate chimicamente attirano la polvere e sono difficili da pulire.

Ottica: classificazione

Solo personale formato e motivato, con sufficiente esperienza, crea superfici in legno antico con un carattere unico. Particolarmente importante è l'aspetto armonioso e la qualità costante di ogni tavola. Linee guida precise e molto intuito per una gradazione equilibrata evitano murali con un "look zebrato", che disturbano l'immagine complessiva e la fanno apparire poco armoniosa.

Ottica: giunti a colla

Le giunzioni a colla sono sempre pressate tra loro e formano un aspetto visivamente uniforme delle tavole. Nel caso di una produzione industriale di qualità inferiore, i giunti di colla aperti non solo compromettono l'aspetto estetico, ma anche la capacità di carico e la durata di vita dei rivestimenti a tre strati.

Ottica: parassiti

Solo un'infestazione di scarafaggi abbellisce il legno vecchio e conferisce alla superficie un aspetto unico. Per i nostri pannelli a tre strati non utilizziamo legno grezzo che sia stato distrutto dal coleottero domestico o dal marciume bianco, marrone e blu.

Standard e certificazione

I seguenti standard si applicano ai prodotti in legno di recupero:

- Resistenza al fuoco EN ISO 9239-1 e/o EN 13501-1
- formaldeide: EN 717-1
- Prova di taglio a pressione: EN 13354
- Test del gap: DIN 68 705-2
- Marcatura CE per prodotti da costruzione non portanti secondo la norma EN 13986
- Dichiarazione di prestazione in abete rosso e quercia disponibile

Specifiche

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Categoria | Legno vecchio Pareti e soffitti |
| Gruppo di prodotti | Rivestimenti di pareti a 3 strati |

| | |
|----------------------------|---|
| Lunghezza | secondo lista pezzi da 3501 fino 4000 mm |
| Larghezza | miste da 8 fino a 22 cm, in maggioranza da 12 a 18 cm |
| Spessori | 19 mm |
| Peso kg/m2 | 9.200 |
| Specie | Abete Vecchio Legno strato originale |
| Nome botanico | Picea abies/Abies alba/Pinus sylvestris |
| Tipo di legno | Conifera |
| Origine del legno | Europa centrale |
| Produzione/origine | Austria |
| Certificazione | non certificato Marcatura CE |
| Colore | marrone scuro |
| Tonalità | scuro |
| Profilo | fresata-fresata e linguetta |
| Costruzione | costruzione a 3 strati |
| Qualità anteriore | legno vecchio prima patina (1 strato originale) |
| Collegamento | fresata-fresata e linguetta |
| Struttura di superficie | spazzolato profondo |
| Trattamento di superficie | non trattato |
| Umidità | 10% ± 2% |
| Numero di tariffa doganale | 44219900 |
| Imballaggio | sfusi |
| Articoli a magazzino | no |
| Data di consegna | circa 3 - 6 settimane |
| Spedizione per posta | nein |

Documenti



Prospekt Altholz